

ENDUIT DE LISSAGE EXTRA FIN BOIS

- ◆ **SÉCHAGE RAPIDE**
- ◆ **PRODUIT FLEXIBLE**



USAGE

Enduit de lissage extra fin spécial bouche-porage, sur supports bois pour application manuelle en intérieur et extérieur.

SUPPORTS

Bois et toutes essences de bois, y compris bois exotiques courants, agglomérés et contreplaqués, préalablement imprimés.

RECOUVREMENT

Tous types de peintures et vernis (les finitions transparentes laissent voir les réparations).

CARACTÉRISTIQUES

Enduit en pâte à base de charges minérales et de liants sélectionnés (résine acrylique pure stabilisée).

- **Caractérisation (NFT 36-005)** : famille IV - classe 4b.
- **Codification (NFT 30-608)** : $G_3S_1V_0W_0A_0C_0R_0$.
- **Prêt à l'emploi.**
- **Épaisseur d'application** : jusqu'à 0,2 mm.
- **Consommation** : 450 g/m² en moyenne.
- **Temps d'utilisation** : sans limite.
- **Redoublement** : de 1 à 2h en fonction de la quantité appliquée et des conditions ambiantes (humidité et température).
- **Recouvrement** : 2 heures en moyenne (après séchage complet).
- **Couleur** : blanc.
- **Adhérence enduit/support (NFT 30-608)** : > 0,8 Mpa.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- **Matériel de mise en œuvre** : couteau à reboucher, lame à enduire ou lisseuse.
- **Nettoyage des outils** : les résidus d'enduit s'enlèvent après séchage en frottant, l'utilisation d'eau n'est pas une nécessité.
- **Conservation de l'enduit** : produit garanti 12 mois, facture d'achat faisant foi, dans son emballage d'origine, fermé et stocké à l'abri du gel et du soleil.

CONDITIONNEMENTS

- Tube de 400 g.

RECOMMANDATIONS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer *FINISH'WOOD* sur du polystyrène, ni sur fonds humides.
- Ne pas appliquer à une température < 5 °C et > 35 °C et un taux d'hygrométrie > 80%.
- *FINISH'WOOD* doit être recouvert par une finition adaptée.
- Sur bois brut, il est conseillé d'appliquer *HARD'WOOD* au préalable ou tout autre type d'impression.

PRÉPARATION DES FONDS

- Les supports seront préparés conformément aux DTU.
- Les fonds doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.

DOCUMENTS NORMATIFS

- **NFT 30-608** : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.
- **NFT 36-005** : caractérisation des produits peintures.
- **DTU 59.1 (NFP 74-201)** : travaux de peinture des bâtiments.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- FDS disponible sur quickfds.com ou toupret.ch
 - Assurer une bonne ventilation.
 - Nous vous recommandons d'utiliser un masque lors du ponçage.
 - Le port des gants et des lunettes est conseillé lors de l'utilisation.
 - Contient des produits biocides (Protection des produits pendant le stockage) : Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ; C(M)IT / MIT (3 : 1). Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
 - Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie.
 - Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale du produit, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société TOUPRET.
- Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art et suivant nos recommandations.
- Les informations sont données pour des applications réalisées à 20°C, 50% d'hygrométrie et sur des supports normalement absorbants.
- Les temps sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

