

RENOVIERUNGSSPACHTEL AUSSEN MIT KÖRNIGER ENDBESCHICHTUNG

- ◆ FASERVERSTÄRKT
- ◆ ENDBESCHICHTUNG RAUH, GEKÖRNT ODER GLATT
- ◆ AUF ALLEN SAUGENDEN UNTERGRÜNDE



EINSATZ

Pulverförmiger Renovierungsspachtel im Aussenbereich, für den manuellen Auftrag. Faserverstärkt, um eine besser Haftung und Widerstandsfähigkeit, zu erzielen.

UNTERGRÜNDE

Allen unbehandelten oder gestrichenen, saugenden, trockenen und feuchten aber nicht durchnässten Untergründen:

- Beton, Porenbeton, Mörtel und Zementputzen,
- Leichtbaustein, Backstein, Naturstein.

ENDBESCHICHTUNG

Nach vollständigem Austrocknen mit allen Arten von Anstrichvarianten für den Aussenbereich. Dünnschichtig mit organischen und mineralischen Farben, sowie mit wasserabweisenden Fassadenbeschichtungsprodukten. Gut entstauben vor Endbeschichtung.

TECHNISCHE UND PHYSIKALISCHE DATEN

Pulverförmiger Aussenspachtel auf Basis von hydraulischen Bindemitteln, Fasern und mineralischen Füllstoffen.

- Charakteristik (NFT 36-005) : Familie IV - Klasse 4c.
- Kodifizierung (EN 16-566) : G₃S₃V₂W₂A₀C₀R₀.

Verdünnungsverhältnis: 17% Wasser zum Füllen, entspricht 0.17l auf 1 kg. 20% Wasser zum Ausbessern, entspricht 0,20 l auf 1kg.

- Schichtdicke : unbegrenzt beim Füllen und bis zu 5mm beim Ausgleichen.
- Verbrauch : 1,55 kg pulver/m²/mm.
- Verarbeitungsdauer : 2 Std. – Schrittweises Abbinden.
- Zeit um die Körnung auszureiben : von 45 min bis 3 Std.
- Zweitbeschichtung : sobald der Spachtel trocken ist.
- Endbeschichtung : nach 24 bis 48 Stunden (nach vollständiger Trocknung).
- Farbe: Grau.
- Haftung : Arten von Spachteln/Untergrund (EN 16-566) : > 0.8 Mpa.

ANWENDUNGS - und Lagerungsbedingungen

- Anwendungsmaterial/Werkzeug : mit einem Glätter, Spachtelmesser, flachen Schwamm, Reibkissen aus Polystyrolen oder aus Schaumstoff.
- Das Produkt kann aufgespritzt werden, Verarbeitungsdauer berücksichtigt werden muss.
- Reinigen von het gereedschap : restanten plamuur kunnen na het drogen weggewreven worden, het gebruik van water is hierbij niet nodig.
- Konservierung/Lagerung des Spachtels : 6 Monate garantiert ab Rechnungsdatum, in der verschlossenen Originalverpackung und vor Feuchtigkeit geschützt lagern.

VERPACKUNGSEINHEITEN

- Säcke 6 kg und 20 kg.

EMPFEHLUNGEN und Vorsichtsmassnahmen

- Einsetzbar für Instandsetzungen und Sanierungen doch nicht für Verankerungen, Befestigungen oder strukturell bedingten Rissen. Die Abbindezeit wird durch die Wassertemperatur verändert : eine hohe Temperatur beschleunigt, eine niedrige Temperatur verzögert, das Abbinden.
- Nicht unter einer Temperatur von + 5°C oder über 35°C auftragen, in praller Sonne, oder auf überhitzten oder gefrorenen Untergründen.
- Kein Wasser zugeben wenn die Mischung anfängt abzubinden.
- Der Mischung keinen, Zement, Kalk, Gips oder andere Substanzen zufügen.
- Nicht auf Untergründe auftragen, die wenig tragfähig sind, sowie Gips.
- Nicht auf blockierten Untergründen auftragen.
- Alle losen, bröckelnden Wandteile entfernen.
- Der Untergrund muss sauber und frei von allen Substanzen sein, welche die Haftfähigkeit des Spachtels schädigen könnte. (Schalungsöle).

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

- Die Untergründe werden gemäss der DTU Vorschriften vorbereitet.
- Die Untergründe müssen hart, haftfähig, sauber, gesund und trocken sein.

NORMEN

- EN 16-566: Farbanstriche für Innen- und/oder Aussenarbeiten.
- NFT 36-005: Klassifizierung von Farbprodukten.
- DTU 59.1 (NFP 74-201): Malerarbeiten an Gebäude.
- DTU 42.1 (NFP 84-404): Fassadenanierung mit Abdichtungsbeschichtungen auf Polymerbasis.

GESUNDHEITS - UND SICHERHEITSHINWEIS

- SDH verfügbar unter quickfds.com oder toupret.com
- Beim schleifen wird das tragen einer Maske empfohlen.
- Das Tragen von Handschuhen und Augenschutz beim Auftragen ist empfohlen.
- Die Umweltschutzklärung wurde unter www.declaration-environnementale.gouv.fr eingereicht und kann unter www.inies.fr eingesehen werden.
- Produktreste und Verpackungen in die Abfallentsorgung bringen.
- Die Informationen auf dem technischen Merkblatt, insbesondere die Vorschläge zur An- und Wiederverwendung der Produkte werden in gutem Glauben und Gewissen und durch die Erfahrung der Firma TOUPRET gegeben. Das Produkt muss gemäss den geltenden Vorschriften und unseren Empfehlungen verarbeitet werden.
- Die angegebenen Informationen sind für Anwendungen, bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit, auf normal saugenden Untergründen. Die angegebenen Zeiten sind zu Ihrer Information und hängen von der Umgebung, der hichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab.
- Gefährlich. Beachten Sie die Gebrauchsanleitung.
- Enthält Zement, lesen Sie die Gebrauchsanleitung auf der Verpackung oder das Sicherheitsdatenblatt vor der Anwendung.
- N° UFI : CC9V-XK32-KRH1-JFTX