

BUITENGEVELRENOVATIE, GEKORRELDE STRUCTUUR

- ◆ VEZELVERSTERKT
- ◆ 3 NIVEAU'S VAN AFWERKING : RUW, KORRELSTRUCTUUR, STRAK
- ◆ HECHT OP ALLE ABSORBERENDE ONDERGRONDEN



TOEPASSING

Renovatieplamuurpoeder voor manuele toepassingen buiten. Verrijkt met korte vezels voor een betere hechting en een verhoogde weerstand. Eveneens gekorrelde om de structuur van cement na te bootsen.

ONDERGRONDEN

- Op onbehandelde of geschilderde maar absorberende ondergronden, droog of vochtig, maar niet sijpelend.
- Beton, cellenbeton, betonblokken,
- Mortels en cementplamuren, baksteen, steen.

AFWERKING

- Afwerken : alle gangbare verven :
- organische, minerale, dunlagige, diklagige en halfdikke verven, waterdichtingssystemen.

Fysische en technische EIGENSCHAPPEN

- Buitenplamuurpoeder op basis van hydraulische bindmiddelen, vezels en minerale vulstoffen.
- Eigenschappen (NFT36-005) : familie IV - classe 4c.
- Codificatie (EN 16-566) : $G_3S_3V_2W_2A_0C_0R_0$.
- Aanmaakverhouding :
17% water bij vullen en herstellen (hetzij 0,17 l water voor 1 kg poeder).
20% water bij uitvlakken (hetzij 0,20 l water voor 1 kg poeder).
- Laagdikte : onbepaald bij herstellen en vullen en tot 5 mm bij het uitvlakken van muren.
- Verbruik : 1,55 kg poeder/m²/mm.
- Open tijd : 2 uren : progressieve afbinding.
- Open tijd voor het oprijven : tussen de 45 min en 3 uren.
- Volgende laag : van zodra de plamuur droog is.
- Afwerking : gemiddeld 24 tot 48 uur (na volledige droging).
- Kleur : grijs.
- Hechting ondergrond/plamuur (EN 16566) : > 0,8 Mpa.

GEbruiksvoorwaarden EN BEWARING

- Aanbrengmateriaal : vlakstrijkers, schildersmesses, vlakkespons, polystyreen en mousse opwrijfblakken.
- Wanneer de plamuur met een wormpomp wordt aangebracht, dient men de verwerkingstijd goed in acht te nemen.
- Reinigen van het gereedschap : restanten plamuur kunnen na het drogen weggewreven worden, het gebruik van water is hierbij niet nodig.
- Bewaring van de plamuur : minstens 6 maanden na factuurdatum, in de originele, gesloten verpakking, beschermd tegen vocht.

VERPAKKING

- Zakken van 6 kg en 20 kg.

AANBEVELINGEN

en voorzorgsmaatregelen bij gebruik

- Granirex is ontworpen voor niet-structurele herstellingen. De temperatuur van het mengsel wijzigt de uithardingstijd van het product : een hoge temperatuur versnelt, een lage temperatuur vertraagt.
- Niet toepassen bij temperaturen lager dan +5°C en hoger dan +35°C en een relatieve vochtigheid hoger dan 80%.
- Noch in volle zon of op te warme of bevroren oppervlakken.
- Voeg geen water toe wanneer het mengsel begint uit te harden.
- Geen cement, kalk, plaaster of andere stoffen toevoegen aan het mengsel.
- Niet aanbrengen op ondergronden met een slechte hechting zoals plaaster.
- Niet aanbrengen op gesloten ondergronden.
- Verwijder steeds alle slecht hechtende en verpulverende delen.
- Een minerale ondergrond mag lichtjes bevochtigd worden alvorens de werken aan te vatten.
- De ondergronden dienen proper en ontdaan te zijn van alle substanties die de goede hechting van de plamuur zouden tegenwerken zoals bekistingsvloeistoffen.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN

- De ondergronden dienen voorbereid te worden conform de normen.
- De ondergronden dienen hard, hechtend, schoon, gezond en droog te zijn.

DOCUMENTEN OVER DE NORMERING

- EN 16-566 : schilderplamuren voor binnen- en/of buitenwerken.
- NFT 36-005 : eigenschappen van schildersproducten.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : schilderwerken aan gebouwen.
- DTU 42.1 (NFP 84-404) : herstellen van gevels in gebruik, door waterdichte bekledingen op basis van polymeren.

HYGIËNE EN VEILIGHEID

- VB beschikbaar op quickfds.com of toupret.com
- Het dragen van een stofmasker tijdens het schuren wordt aangeraden.
- Het dragen van handschoenen en veiligheidsbril bij gebruik wordt aangeraden.
- De milieuverklaring is gedeponneerd op www.declaration-environnementale.gouv.fr en is beschikbaar op www.inies.fr.
- Breng productresten en de verpakking naar een afvalbrennpunt.
- De informatie op de technische fiche, en in het bijzonder de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het gebruik van het product, worden te goeder trouw verstrekt en zijn gebaseerd op de kennis en ervaring van het bedrijf TOUPRET.
- Het product moet worden gebruikt volgens de regels van de kunst en volgens onze aanbevelingen.
- De informatie wordt gegeven voor toepassingen uitgevoerd bij 20°C, 50% vochtigheid en op normaal absorberende ondergronden. De tijden worden als indicatie gegeven en zijn afhankelijk van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte en de omgevingsomstandigheden.
- Gevaarlijk. Respecteer de gebruiksvorschriften.