

# GRAS À LAQUER

## ENDUIT GRAS POUR FINITION BRILLANTE



- **GLISSE EXCEPTIONNELLE MÊME SUR FONDS ABSORBANTS**
- **IDÉAL EN PIÈCES HUMIDES ET SUR BOIS IMPRIMÉ**
- **SURFACE TRÈS DURE ET GLACÉE**
- **SUBLIME LA BRILLANCE**

### USAGE

Enduit de finition en pâte, intérieur/extérieur, pour application manuelle.

### SUPPORTS

Neufs ou rénovés, bruts ou peints :

- Plâtre, carreau de plâtre, plaque de plâtre
- Ancien fond peint
- Tous types d'enduits
- Bois imprimé.

### RECOUVREMENT

Tous types de peintures et revêtements muraux.

### CARACTERISTIQUES

Enduit en poudre à base de charges minérales sélectionnées très finement broyées et de liant alkyde uréthane.

- Caractérisation (NFT 36-005) : famille IV - classe 4a.
- Codification (EN 16-566) :  $G_3S_1V_0W_0A_0C_0R_0$ .
- Prêt à l'emploi.
- Épaisseur d'application : 0,2 mm.
- Consommation : 150 à 200 g/m<sup>2</sup>.
- Temps d'utilisation : sans limite.
- Redoublement : 3 heures.
- Recouvrement : 3 heures en moyenne (après séchage complet).
- Couleur : blanc cassé.
- Adhérence enduit/support (EN 16-566) : > 0,8 Mpa.

### CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Matériel de mise en œuvre : lame à enduire ou lisseuse.
- Nettoyage des outils : white spirit.
- Conservation de l'enduit : produit garanti 12 mois, facture d'achat faisant foi, dans son emballage d'origine, fermé et stocké à l'abri du gel et du soleil.

### CONDITIONNEMENT

- Bidons de 1 et 5 kg.

### RECOMMANDATIONS ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer sur du polystyrène, ni sur des revêtements collés.
- Ne pas appliquer à une température < 5°C et > 35°C et un taux d'hygrométrie > 80%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.
- Ne pas appliquer directement sur fond alcalin, ciment.

### PREPARATION DES FONDS

- Les supports seront préparés conformément aux DTU.
- Les fonds doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.

### DOCUMENTS NORMATIFS

- EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.
- NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : travaux de peinture des bâtiments.
- DTU 59.4 (NFP 74-204) : mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux.

### HYGIENE ET SECURITE

- FDS disponible sur [quickfds.com](http://quickfds.com) ou [toupret.com](http://toupret.com).
- Nous vous recommandons d'utiliser un masque lors du ponçage et des gants lors de l'utilisation.
- La déclaration environnementale a été déposée sur le site [www.declaration-environnementale.gouv.fr](http://www.declaration-environnementale.gouv.fr) et elle est consultable sur le site [www.inies.fr](http://www.inies.fr).
- Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie.
- Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale du produit, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société TOUPRET. Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art et suivant nos recommandations. Les informations sont données pour des applications réalisées à 20°C, 50% d'hygrométrie et sur des supports normalement absorbants. Les temps sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).