

LAKPLAMUUR

LAKPLAMUUR VOOR GLANZENDE AFWERKING



- ♦ **UITZONDERLIJKE VERWERKING, ZELFS OP ABSORBERENDE ONDERGRONDEN**
- ♦ **IDEAAL IN VOCHTIGE RUIMTEN EN OP VOORBEHANDELD HOUT**
- ♦ **EEN ZEER HARD EN GLAD OPPERVLAK GEGARANDEERD**
- ♦ **OPWAARDERING VAN DE VERFGLANS**

TOEPASSING

Afwerkplamuurpasta, voor binnen en buiten, voor manuele toepassingen.

ONDERGRONDEN

- Nieuw of te renoveren, geschilderd of onbehandeld :
 - gips, gipsblokken, gipskartonplaten
 - oude geschilderde oppervlakken
 - alle gangbare plamuren
 - voorbehandeld hout.

AFWERKING

- Alle gangbare plamuren, verven en muurbekledingen.

Fysische en technische EIGENSCHAPPEN

- Plamuurpasta op basis van zeer fijn vermaalde, uitgelezen minerale vulstoffen en een alkyd-urethaan bindmiddel.
- Eigenschappen (NFT 36-005) : familie IV - classe 4a.
- Codificatie (EN 16-566) : G₃S₁V₀W₀A₀C₀R₀.
- Gebruiksklaar.
- Laagdikte : tot 0,2 mm.
- Verbruik : 150 tot 200 g/m².
- Open tijd : onbepaald.
- Volgende laag : 3 uur.
- Afwerking : gemiddeld 3 uur (na volledige droging).
- Kleur : gebroken wit.
- Hechting ondergrond/plamuur (EN 16-566) : > 0,8 Mpa.

GEBRUIKSVORWAARDEN EN BEWARING

- Aanbrengmateriaal : plamuurmes of vlakspaan.
- Reinigen van het gereedschap : met white spirit (terpentine).
- Bewaring van de plamuur : minstens 12 maanden na factuurdatum, in de originele, gesloten verpakking, beschermd tegen vorst en zon.

VERPAKKING

- Blikken van 1 kg en 5 kg.

AANBEVELINGEN

en voorzorgsmaatregelen bij gebruik

- Niet aanbrengen op polystyreen noch op gelijkde bekledingen.
- Niet toepassen bij temperaturen lager dan +5°C en hoger dan +35°C en een relatieve vochtigheid hoger dan 80%.
- Niet aanbrengen op te warme ondergronden.
- Niet aanbrengen op vochtige ondergronden.
- Niet rechtstreeks aanbrengen op alkalische ondergronden, cement.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN

- De ondergronden dienen voorbereid te worden conform de normen.
- De ondergronden dienen hard, hechtend, schoon, gezond en droog te zijn.

DOCUMENTEN OVER DE NORMERING

- EN 16-566 : schilderplamuren voor binnen- en/of buitenwerken.
- NFT 36-005 : eigenschappen van schildersproducten.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : schilderwerken aan gebouwen.
- DTU 59.4 (NFP 74-204) : aanbrengen van behang en muurbekledingen.

HYGIËNE EN VEILIGHEID

- VB beschikbaar op quickfds.com of toupret.com
- Het dragen van een stofmasker tijdens het schuren wordt aangeraden.
- Het dragen van handschoenen en veiligheidsbril bij gebruik wordt aangeraden.
- De milieuverklaring is gedeponneerd op www.declaration-environnementale.gouv.fr en is beschikbaar op www.inies.fr.
- Breng productresten en de verpakking naar een afvalbrennpunt.
- De informatie op de technische fiche, en in het bijzonder de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het gebruik van het product, worden te goeder trouw verstrekt en zijn gebaseerd op de kennis en ervaring van het bedrijf TOUPRET. Het product moet worden gebruikt volgens de regels van de kunst en volgens onze aanbevelingen.
- De informatie wordt gegeven voor toepassingen uitgevoerd bij 20°C, 50% vochtigheid en op normaal absorberende ondergronden.
- De tijden worden als indicatie gegeven en zijn afhankelijk van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte en de omgevingsomstandigheden.



Informatie over het emissieniveau van vluchtige stoffen in de binnenlucht, met een risico van inhalatiotoxiciteit, op een klassenschaal variërend van A+ (zeer lage emissies) tot C (hoge emissies).