

GRAS À LAQUER

ENDUIT GRAS POUR FINITION BRILLANTE ET LAQUÉE, PRÊT À L'EMPLOI

- À L' HUILE DE LIN
- ULTRA FIN : SURFACE GLACÉE, EFFET MIROIR
- GLISSE EXCEPTIONNELLE



SUPPORTS

- S'applique en intérieur et extérieur sur tous supports bruts ou peints : plâtre**, carreaux de plâtre**, plaques de plâtre**, bois ou contre-plaqué**, tous les enduits, anciens fonds peints.

** L'application d'une sous-couche ou d'une peinture est recommandée avant une utilisation sur ces supports.

RECOUVREMENT

- Tous types de peintures et revêtements muraux.

CARACTÉRISTIQUES

- Prêt à l'emploi.
- Épaisseur d'application : 0,2 mm maximum.
- Consommation : 150 à 200 g de pâte/m².
- Temps d'utilisation : illimité.
- Redoublement : 3 heures.
- Recouvrement : 3 heures.
- Couleur : blanc.

CONDITIONNEMENT

- Bidon de 1 Kg.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Matériel de mise en œuvre : à la lame à enduire ou à la spatule en étalant l'enduit par petites zones d'environ 1m² en couche fine. Retirez le liquide jaunâtre à la surface de la pâte.

Ne le mélangez pas au produit : il rallongerait vos temps de séchage.

- Nettoyage des outils : au white spirit.

- Conservation de l'enduit : produit garanti 12 mois à compter de la date d'achat, facture d'achat faisant foi, dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du gel et de la chaleur/du soleil. Après utilisation, recouvrez d'une pellicule d'eau, refermez soigneusement l'emballage.

RECOMMANDATIONS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Enlevez l'excédent en tenant la spatule avec une inclinaison d'au moins 45° par rapport au mur.
- Laissez sécher et poncez entre chaque couches (2 minimum) avec un papier abrasif à l'eau pour éliminer les traces de reprises.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à +5°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 80%.

PRÉPARATION DES FOND

- Les supports doivent être sains, durs, secs à cœur, propres et cohésifs.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Nous vous recommandons d'utiliser un masque ainsi que des lunettes lors du ponçage et des gants lors de l'utilisation.
- Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie.
- FDS disponible sur www.quickfds.fr ou www.toupret.com

- Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

- Toutes les données techniques sont valables dans des conditions normales d'utilisation, avec une température ambiante de 20°C et une hygrométrie de 50 %.

- Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

RETROUVER TOUTES NOS VIDEOS D'APPLICATION SUR :

toupret.com



TOUPRET
— SOLUTIONS —