

# HARD'WOOD

## HOUTVERHARDER OP WATERBASIS

- ◆ OOK VOOR VOCHTIG HOUT
- ◆ VERSTERKT DE HECHTING VAN PLAMUUR EN VERF
- ◆ DRINGT DIEP IN DE ONDERGROND
- ◆ KLEURLOOS



### TOEPASSING

Voor het verharden en verstevigen van door vocht aangetaast hout en het beschermen van nieuw hout alvorens af te werken. Manueel toe te passen, zowel binnen als buiten.

### ONDERGRONDEN

• Wordt toegepast op geschuurd of van afwerking ontdaan, vochtig of droog maar absorberend hout.

### AFWERKING

• Kan afgewerkt worden met alle gangbare houtplamuren, verven, vernissen en lazuren.

### Fysische en technische EIGENSCHAPPEN

- Voorbereiding op basis van acrylaatbindmiddelen en toeslagstoffen.
- Eigenschappen (NFT 36-005) : familie I - classe 7b2.
- Gebruiksklaar.
- Verbruik : 150 ml/m<sup>2</sup>.
- Open tijd : onbeperkt.
- Volgende laag : van zodra de vorige droog is.
- Afwerking : gemiddeld 24 uur .
- Kleur : wit, wordt kleurloos na droging.

### GEBRUIKSVOORWAARDEN EN BEWARING

- Aanbrengmateriaal : aanbrengen met borstel of kwast.
- Reinigen van het gereedschap : met water.
- Bewaring van de plamuur : minstens 12 maanden na factuurdatum, in de originele, gesloten verpakking, beschermd tegen vorst en zon.

### VERPAKKING

- Blikken van 1 l.

### AANBEVELINGEN

#### en voorzorgsmaatregelen bij gebruik

- Niet toe passen op doorweekt hout.
- Niet toepassen bij temperaturen lager dan +5°C en hoger dan +35°C en een relatieve vochtigheid hoger dan 80%.
- Niet aanbrengen bij regenweer.
- HARD'WOOD dient te worden overschilderd bij buiten-toepassingen.
- HARD'WOOD dient als grondlaag voor het hout, alvorens het plamuren of het schilderen ervan.

### VOORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN

- De ondergronden dienen voorbereid te worden conform de normen.
- De ondergronden dienen hard, hechtend, schoon en gezond te zijn.

### DOCUMENTEN OVER DE NORMERING

- NFT 36-005 : eigenschappen van schildersproducten.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : schilderwerken aan gebouwen.

### HYGIËNE EN VEILIGHEID

- VB beschikbaar op quickfds.com of toupret.com
- Breng productresten en de verpakking naar een afvalbrennpunt.
- De informatie op de technische fiche, en in het bijzonder de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het gebruik van het product, worden te goeder trouw verstrekt en zijn gebaseerd op de kennis en ervaring van het bedrijf TOUPRET.

Het product moet worden gebruikt volgens de regels van de kunst en volgens onze aanbevelingen. De informatie wordt gegeven voor toepassingen uitgevoerd bij 20°C, 50% vochtigheid en op normaal absorberende ondergronden.

De tijden worden als indicatie gegeven en zijn afhankelijk van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte en de omgevingsomstandigheden.

- Gehalte aan vluchtige organische stoffen : limietwaarde in E.U. voor dit product (cat.A/a) : 30 g/l (2010).



Informatie over het emissieniveau van vluchtige stoffen in de binnenlucht, met een risico van inhalatiotoxiciteit, op een klasseschaal variërend van A+ (zeer lage emissies) tot C