

# HUMI-BLOCK

## ANTI-VOCHT PLAMUUR VOOR MINERALE ONDERGRONDEN

- ◆ IDEAAL VOOR (KRUIP)KELDERS, ONDERSTE DELEN VAN GEVELS
- ◆ STOPT VOCHT, LAAT DE ONDERGROND ADEMEN
- ◆ LAAGDIKTE TOT 1 CM ALS VULMIDDEL
- ◆ PREVENTIEVE EN CURATIEVE WERKING
- ◆ ADEMENDE VOCHTBEHANDELING



### TOEPASSING

Plamuur ter behandeling van door vocht aangetaste ondergronden zowel binnen als buiten.

### ONDERGRONDEN

- Kan aangebracht worden op alle minerale ondergronden, droog of vochtig, maar niet-sijpelend, binnen en buiten:
    - cement, beton, betonblokken, baksteen, steen.
- De oppervlakken moeten ontdaan worden van alle afwerkingen en ontbloot worden tot op de minerale ondergrond.

### AFWERKING

- Na volledige droging is HUMI BLOCK uitsluitend af te werken met alle gangbare verfsoorten of systemen (plamuur+verf) met een ademend effect waardoor de damspanningsregeling (minimum V2 volgens de norm NF EN 1062-1) gewaarborgd kan blijven. Gesloten afwerkingen en verlijmd bekledingen zijn uitgesloten.

### Fysische en technische EIGENSCHAPPEN

- Poederplamuur op basis van cement, geselecteerde delfstoffen, harsen en hydrofuge elementen.
- Eigenschappen (NFT 30-005) : familie IV - classe 4c.
- Codificatie (EN16-566) :  $G_3S_3V_1W_3A_0C_0R_0$ .
- Aanmaken: Voor gebruik met blokborstel : 27% water (hetzij 0,27 L water per 1 kg poeder)  
Voor gebruik met de vlakspaan : 22% water (hetzij 0,22 L water voor 1 kg poeder)  
Laat het mengsel gedurende 15 minuten wellen en roer opnieuw door voor gebruik.
- Laagdikte : moet gelijkmatig aangebracht worden:
  - Uitvlakken: minimaal 2 mm tot maximaal 5 mm.
  - Vullen : tot plaatselijk 1 cm.
- Verbruik :  
Als plamuur : 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm laagdikte.  
Als cementpap : 1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm laagdikte.
- Open tijd : 3 tot 4 uren bij 20°C naar gelang zijn bereiding.
- Volgende laag : van zodra de plamuur droog is.
- Afwerking : na gemiddeld 24 uren (na volledige droging).
- Kleur : gebroken wit.
- Hechting ondergrond/plamuur (EN 16-566) : > 0.8 Mpa

### GEBRUIKSVORWAARDEN EN BEWARING

- Aanbrengmateriaal : schildersmes, blokborstel, vlakstrijkers, plamuurmessen.
- Reinigen : met water.
- Bewaring van de plamuur : minstens 6 maanden na factuurdatum, in de originele, gesloten verpakking, beschermd tegen vocht.

### VERPAKKING

- Zakken van 6 kg en 20 kg.

### AANBEVELINGEN

#### en voorzorgsmaatregelen bij gebruik

- Niet aanbrengen op gips, hout en geschilderde oppervlakken.
- Niet geschikt bij capillair vocht met een permanente karakter zoals bij overstromingsgebieden, waterdichtingsproblemen ter hoogte van funderingen, permanent grondwater.
- Niet geschikt voor buitenmuren onder de grond. In dit geval dient men bitumineuze producten te gebruiken. Niet gebruiken onder water.
- Het is afgeraden de beide zijden van dezelfde ondergrond te behandelen.
- In bepaalde gevallen verhindert HUMI-BLOCK de fenomenen van « vochtige vlekken » en « zweten » van de ondergrond niet.
- Geen decoratieve afwerkingen op basis van kalk aanbrengen om vlekvorming te voorkomen.
- HUMI-BLOCK is geen waterdichtingsplamuur.

### VOORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN

- De ondergronden dienen voorbereid te worden conform de normen.
- De ondergronden dienen hard, hechtend, schoon en gezond te zijn.

### DOCUMENTEN OVER DE NORMERING

- EN 16-566 : schilderplamuren voor binnen- en/of buitenwerken.
- NFT 36-005 : eigenschappen van schildersproducten.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : schilderwerken aan gebouwen.

### HYGIËNE EN VEILIGHEID

- VB beschikbaar op [quickfds.com](http://quickfds.com) of [toupret.com](http://toupret.com)
- Het dragen van een stofmasker tijdens het schuren wordt aangeraden.
- Het dragen van handschoenen en veiligheidsbril bij gebruik wordt aangeraden.
- De milieuverklaring is gedeponneerd op [www.declaration-environnementale.gouv.fr](http://www.declaration-environnementale.gouv.fr) en is beschikbaar op [www.inies.fr](http://www.inies.fr).
- Breng productresten en de verpakking naar een afvalbrennpunt.
- De informatie op de technische fiche, en in het bijzonder de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het gebruik van het product, worden te goeder trouw verstrekt en zijn gebaseerd op de kennis en ervaring van het bedrijf TOUPRET. Het product moet worden gebruikt volgens de regels van de kunst en volgens onze aanbevelingen. De informatie wordt gegeven voor toepassingen uitgevoerd bij 20°C, 50% vochtigheid en op normaal absorberende ondergronden. De tijden worden als indicatie gegeven en zijn afhankelijk van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte en de omgevingsomstandigheden.
- Gevaarlijk. Respecteer de aanbevelingen bij gebruik. Bevat solventen, lees aandachtig de gebruiksaanwijzing op de verpakking of op het veiligheidsblad alvorens te gebruiken. UFI-nummer : G7QV-UKMM-HR8-SP7M.



Informatie over het emissieniveau van vluchtige stoffen in de binnenlucht, met een risico van inhalatiotoxiciteit, op een klassenchaal variërend van A+ (zeer lage emissies) tot C (hoge emissies).