

JOINT & FILL 45' QUICKDRY

VOEG-EN VULMIDDEL SNEL OVERSCHILDERBAAR

- ◆ **OVERSCHILDERBAAR NA 3 UUR**
- ◆ **ZEER POLYVALENT**
- ◆ **HECHT ZONDER VOORSTRIJK, ZELFS OP GESCHILDERDE ONDERGRONDEN**



TOEPASSING

Voegenbandpleister, jointfiller en vulmiddel voor gipskartonplaten met afgeschuinde kanten en vulmiddel, snel overschilderbaar, poeder, binnen.

ONDERGRONDEN

Gips, gipskartonplaten, oude geschilderde oppervlakken, cement, beton, cellenbeton, behandeld hout. Zonder voorstrijk.

AFWERKING

Alle soorten plamuren, verven en muurbekledingen.

FYSISCHE EN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Plamuurpoeder op basis van hydraulische bindmiddelen en minerale vulstoffen binnen.

- Eigenschappen (NFT 36-005) : Familie III - classe 3.
- Codificatie (EN 16-566) : $G_3S_2V_0W_0A_0C_0R_0$.
- Aanmaakverhouding : 45% water (hetzij 0,45 l water voor 1 kg poeder).
- Laagdikte : onbepaald.
- Verbruik : 1 kg vult een volume van 1 l.
- Open tijd : 30 tot 40 minuten.
- Volgende laag : van zodra de plamuur droog en duimhard is.
- Afwerking : gemiddeld na 3 uur (gewaarborgd voor een laagdikte tot 1 cm).
- Kleur : extra wit.
- Hechting ondergrond/plamuur (EN 16-566) : > 0.5 Mpa.

GEbruIKSVoORWAARDEN EN BEWARING

- Aanbrengmateriaal : schildersmes, plamuurmes of vlakspaan.
- Reinigen van het gereedschap : restanten plamuur kunnen na het drogen weggewreven worden, het gebruik van water is hierbij niet nodig.
- Bewaring van de plamuur : minstens 12 maanden na factuurdatum, in de originele, gesloten verpakking, beschermd tegen vocht.

VERPAKKING

- Zakken van 5 en 15 kg* (de beschikbare verpakking kan variëren naargelang het distributiekanaal).

AANBEVELINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK

- Het product niet aanbrengen op polystyreen, behangpapier noch buiten.
- Niet toepassen bij temperaturen lager dan +8°C en hoger dan +35°C en een relatieve vochtigheid hoger dan 70%.
- Niet aanbrengen op te warme ondergronden.
- Niet aanbrengen op vochtige ondergronden.
- Het wordt afgeraden om de pasta opnieuw op te mengen wanneer de uitharding is aangevat.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN

- De ondergronden dienen voorbereid te worden conform de normen.
- De ondergronden dienen hard, hechtend, schoon, gezond en droog te zijn.

DOCUMENTEN OVER DE NORMERING

- EN 16-566 : schilderplamuren voor binnen- en/of buitenwerken.
- NFT 36-005 : eigenschappen van schildersproducten.
- NF EN 13-963 : voegmaterialen voor gipskartonplaten.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : schilderwerken aan gebouwen.
- DTU 59.4 (NFP 74-204) : aanbrengen van behang en muurbekledingen.
- DTU 25.31 (NF P72-202-2) : Vertikale werken waarvoor geen plamuur of gips nodig is. Uitvoeren van scheidingswanden of gipsblokken

HYGIËNE EN VEILIGHEID

- VB beschikbaar op quickfds.com of toupret.com
- Het dragen van een stofmasker tijdens het schuren wordt aangeraden.
- Het dragen van handschoenen en veiligheidsbril bij gebruik wordt aangeraden.
- Breng productresten en de verpakking naar een afvalbepunt.

• De informatie op de technische fiche, en in het bijzonder de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het gebruik van het product, worden te goeder trouw verstrekt en zijn gebaseerd op de kennis en ervaring van het bedrijf TOUPRET. Het product moet worden gebruikt volgens de regels van de kunst en volgens onze aanbevelingen. De informatie wordt gegeven voor toepassingen uitgevoerd bij 20°C, 50% vochtigheid en op normaal absorberende ondergronden. De tijden worden als indicatie gegeven en zijn afhankelijk van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte en de omgevingsomstandigheden.



Informatie over het emissieniveau van vluchtige stoffen in de binnenlucht, met een risico van inhalatiotoxiciteit, op een classeschaal variërend van A+ (zeer lage emissies) tot C (hoge emissies).