

MASSA EXTERIOR

MASSA LEVE ENCHIMENTO E ALISAMENTO EXTERIOR

- ♦ **ADERENCIA EXCEPCIONAL**
- ♦ **ATÉ 5 MM POR CAMADA**
- ♦ **ASPETO FINO DEPOIS DE LIXADA**



USO

Massa de renovação-alisado em pasta, aligeirada, exterior, para uma aplicação manual o com Airless.

SUPORTES

Novos o em renovação, brutos ou pintados, mesmo bloqueados sem absorção. Betão, betão celular, betão branco, argamassas e massas de cimento, bloco, tijolo, pastilha, cerâmica.

REVESTIMENTO

Todos os tipos de massas e tintas orgânicas e minerais em camada fina, revestimentos Plásticos espessos e revestimentos impermeáveis. Não cobrir diretamente com tinta de poliuretano e epóxi à base de solvente.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E TÉCNICAS

Massa exterior em pasta à base de carbonatos de cálcio e resinas.

- **Caracterização (NFT 36-005)** : Família IV Clase 4b.
- **Codificação (EN 16-566)** : $G_3S_2V_2W_2A_1C_0R_0$.
- **Proporção da mistura** : Pronta a usar.
- **Espessura da aplicação** : até 5 mm.
- **Consumo** : 1.35 kg/m²/mm.
- **Tempo de utilização** : ilimitado.
- **Repetição** : después del secado completo.
- **Revestimento** : de 24 a 48 horas de média.
- **Côr** : branca.
- **Aderência massa /suporte (EN 16-566)** : > 0,8 Mpa.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DE ARMAZENAMENTO

- **Material de puesta en obra** : Manual : espátula ou talocha. Airless : qualquer marca de Airless a pistão a partir de um caudal de 5L /min.
- Para uma ótima utilização aconselhamos-lhe usar um bocal 5.35 - 6.35.
- **Limpieza de las herramientas** : os restos da massa retiram-se depois de secos esfregando, o uso da água não é necessário.
- **Conservación de la masilla** : produto com garantia de 12 meses, comprovativo de fatura de compra, na respetiva embalagem de origem fechada e armazenada resguardada do frio e do sol.

EMBALAGEM

- Bidão de 25 kg.

RECOMENDAÇÕES Y PRECAUCIONES DE USO

- Não aplicar a uma temperatura inferior a < 5°C e > 35° uma taxa higrométrica > 80%.
- Não aplicar sobre poliestireno e sobre fundos húmidos.
- Retirar todas as partes soltas ou quebradiças.
- O suporte deve estar limpo, livre de qualquer substância que possa prejudicar a boa aderência da massa à o suporte tipo óleo de decofragem.

PREPARAÇÃO DOS FUNDOS

- Os suportes preparam-se de acordo às DTU.
- Os fundos deven estar duros, coesos, limpos, são e secos.

DOCUMENTOS NORMATIVAS A CONSULTAR

- EN 16-566 : pinturas y barnices – masillas de pintores para trabajos de interiores y/o exteriores.
- NFT 36-005: caracterização de produtos de pinturas.
- DTU 59.1 (NFP 74-201): trabalhos de pintura em edificios.
- DTU 42.1 (NFP 84-404): reparação de fachadas com serviço de revestimentos de impermeabilidade à base de polímeros.

HIGIENE E SEGURANÇA

- Para lixar a utilização de máscara é recomendado.
- Usar luvas de protecção e protecção ocular para à aplicação.
- Contém produtos biocidas (Conservantes para produtos durante o armazenamento) : Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona ; 2-metilisotiazol-3(2H)-ona ; C(M)IT / MIT (3 : 1) ; MBIT. Pode provocar uma reacção alérgica. Ficha de segurança fornecida a pedido.
- Levantar os restos de produto e embalagem ao ponto verde para o reciclagem.

O tempo de secagem, de repetição e de sobreposição são dados a título indicativo e dependem do suporte, da espessura aplicada, da temperatura e da humidade.

As informações da ficha técnica e em particular as recomendações relativas à aplicação e à utilização final de Massa exterior são dadas de boa fé e baseiam-se no conhecimento e experiência da sociedade TOUPRET. O produto deve ser colocado na obra em conformidade às normas de ofício e seguindo as recomendações.

As informações dadas correspondem às aplicações realizadas a 20°C, 50% de higrometria e sobre suportes normalmente absorventes.

Os tempos são dados a título indicativo e dependem do suporte, da espessura aplicada e das condições ambientais.

