

ENDUIT MAGIC' MURS DEGRADÉS

Enduit pour lisser en épaisseur des murs à reliefs ou dégradés.

- 80% de ponçage en moins.
- Outils de qualité professionnelle : rouleau + lame inox.
- Technologie allégée : recouvre 20% de surface en plus.



CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Matériel de mise en œuvre : rouleau et lame inox.
- Nettoyage des outils : à l'eau.
- Conservation de l'enduit : 1 an, après la date d'achat, dans son emballage d'origine et stocké à l'abri du gel et du soleil.

RECOMMANDATIONS ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et supérieure à 35°C et à un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur du papier peint.
- Doit être recouvert par un revêtement ou une peinture adaptée.

PREPARATION DES FONDS

- Les supports doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.

HYGIENE ET SECURITE

- Contient des produits biocides (Protection des produits pendant le stockage) : Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ; C(M)IT / MIT (3 : 1) ; MBIT.
- Peut produire une réaction allergique.

- Le port de gants est recommandé pendant l'application.
- Le port du masque est recommandé lors du ponçage.
- Le port des gants et des lunettes sont conseillés lors de l'application.

- Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie.
- FDS disponible sur www.quickfds.fr ou www.toupret.com

- Les informations sont données pour des applications réalisées à 20°C, 50% d'hygrométrie et sur des supports normalement absorbants.
- Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.

SUPPORTS

- En intérieur, s'applique sur toile de verre, crépi, supports bruts ou peints abîmés.

RECOUVREMENT

- Tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux.

CARACTERISTIQUES

- Prêt à l'emploi.
- Épaisseur d'application : 5 mm.
- Consommation : 1,4 kg de pâte /m²/mm.
- Temps d'utilisation : illimité.
- Redoublement : 8 à 12 heures.
- Recouvrement : 12 à 24 heures.
- Couleur : blanc.

CONDITIONNEMENT

- Seau de 12 kg.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). Pour une épaisseur moyenne de 1 mm.

TOUPRET BENELUX • Dreef 7A • B-1740 Ternat
mail.benelux@toupret.com

Tel : +32 (0)2 223 39 02 • www.toupret.be / www.toupret.nl

TOUPRET
L'ENDUIT DES PROFESSIONNELS