

MAGIC'PLAMUUR BESCHADIGDE MUREN

Uitvlakpleister voor het strak zetten van beschadigde muren of muren met reliëf.

- 80% minder schuren.
- Gereedschappen professionele kwaliteit : plamuurrol + inox spatel.
- Lichtgewicht technologie : behandelt tot 20% meer oppervlakte.



GEBRUIKSVORWAARDEN EN BEWARING

- Aanbrengmateriaal : plamuurrol en inox vlakstrijker.
- Reinigen van het gereedschap : met water.
- Bewaring van de plamuur : minstens 12 maanden na factuurdatum, in de originele, gesloten verpakking, beschermd tegen vocht.

AANBEVELINGEN

en voorzorgsmaatregelen bij gebruik

- Niet toepassen bij temperaturen lager dan +8°C en hoger dan +35°C en een relatieve vochtigheid hoger dan 70%.
- Het product niet aanbrengen op behangpapier.
- De plamuur dient afgewerkt te worden met aangepaste verf of muurbekleding.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN

- De ondergronden dienen hard, hechtend, schoon, gezond en droog te zijn.

HYGIËNE EN VEILIGHEID

- Bevat biociden (Conserveermiddelen voor producten tijdens opslag) : Bevat 1,2-benzisohiazool-3(2H)-on ; C(M)IT / MIT(3 : 1) ; MBIT. Kan een allergische reactie veroorzaken.
- Het dragen van handschoenen tijdens het aanbrengen wordt aangeraden.
- Het dragen van een stofmasker tijdens het schuren wordt aangeraden.
- Het dragen van handschoenen en veiligheidsbril bij gebruik wordt aangeraden.
- Breng productresten en de verpakking naar een afvalbrengpunt.
- VB beschikbaar op www.quickfds.fr of www.toupret.com.
- De informatie wordt gegeven voor toepassingen uitgevoerd bij 20°C, 50% vochtigheid en op normaal absorberende ondergronden.
- De tijden voor droging, de volgende laag en de afwerking worden ten titel van inlichting verstrekt en zijn afhankelijk van de ondergrond, de laagdikte, de temperatuur en de vochtigheidsgraad.

ONDERGRONDEN

- Wordt binnenshuis aangebracht op glasvlies-behang, sierpleister, onbehandelde of geschilderde en beschadigde ondergronden.

AFWERKING

- Alle gangbare plamuren, verven en muurbekledingen.

Fysische en technische EIGENSCHAPPEN

- Gebruiksklaar.
- Laagdikte : tot 5 mm.
- Verbruik : 1,4 kg pasta /m²/mm.
- Open tijd : onbepaald.
- Volgende laag : ongeveer 8 tot 12 uur.
- Afwerking : 12 tot 24 uur.
- Kleur : wit.

VERPAKKING

- Emmer van 12 kg.



* Informatie over het emissieniveau van vluchtige stoffen in de binnenlucht, met een risico van inhalatietoxi-citeit, op een klassenschaal variërend van A+ (zeer lage emissies) tot C (hoge emissies).
Classificatie voor een gemiddelde dikte van 1 mm.

TOUPRET BENELUX • Dreef 7A • B-1740 Ternat
mail.benelux@toupret.com
Tel : +32 (0)2 223 39 02 • www.toupret.be / www.toupret.nl

TOUPRET[®]
DE PLAMUUR VAN DE VAKMAN