



# MAGIC'PLAMUUR BUITENMUREN

Plamuur voor het uitvlakken van buitenmuren

- 80% minder schuren
- Geoptimaliseerd rendement : bedekt tot 20% meer oppervlakte.
- Makkelijk aan te brengen met de plamuurrol en de inox spatel.



## GEBRUIKSVOORWAARDEN EN BEWARING

- Aanbrengmateriaal : plamuurrol en inox spatel.
- Reinigen van het gereedschap : met water.
- Bewaring van de plamuur : minstens 12 maanden na factuurdatum, in de originele, gesloten verpakking, beschermd tegen vorst en zon.

## AANBEVELINGEN

### en voorzorgsmaatregelen bij gebruik

- Niet toepassen bij temperaturen lager dan +5°C en hoger dan +35°C en een relatieve vochtigheid hoger dan 80%.
- De plamuur dient afgewerkt te worden met aangepaste verf of muurbekleding.
- Niet aanbrengen op polystyreen, noch op vochtige ondergronden.

## VOORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN

- De ondergronden dienen hard, hechtend, schoon, gezond en droog te zijn.

## HYGIËNE EN VEILIGHEID

- Bevat biociden (Conserveermiddelen voor producten tijdens opslag) : Bevat 1,2-benzisohiazool-3(2H)-on ; C(M)IT / MIT(3 : 1) ; MBIT.
- Kan een allergische reactie veroorzaken.

- Het dragen van handschoenen tijdens het aanbrengen wordt aangeraden.
- Het dragen van een stofmasker tijdens het schuren wordt aangeraden.
- Het dragen van handschoenen en veiligheidsbril bij gebruik wordt aangeraden.
- Breng productresten en de verpakking naar een afvalbrengpunt.
- VB beschikbaar op [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr) of [www.toupret.com](http://www.toupret.com).

- De informatie wordt gegeven voor toepassingen uitgevoerd bij 20° C, 50% vochtigheid en op normaal absorberende ondergronden.
- De tijden voor droging, de volgende laag en de afwerking worden ten titel van inlichting verstrekt en zijn afhankelijk van de ondergrond, de laagdikte, de temperatuur en de vochtigheidsgraad.

## ONDERGRONDEN

- Wordt buitenshuis aangebracht op gietbeton, mortels en cementpleisters, betonblokken en sierpleisters.

## AFWERKING

- Alle gangbare buitenverven, organische, donkere en (semi-) diklagige verven en waterdichtingssystemen.

## Fysische en technische EIGENSCHAPPEN

- Gebruiksklaar.
- Laagdikte : tot 5 mm.
- Verbruik : 1,37 kg pasta /m<sup>2</sup>/mm.
- Open tijd : onbeperkt.
- Volgende laag : ongeveer 8 tot 12 uur.
- Afwerking : 24 tot 48 uur.
- Kleur : roomwit.

## VERPAKKING

- Emmer van 12 kg.