

MASSA DE RENOVAÇÃO RÁPIDA 4H

MASSA DE RENOVAÇÃO RÁPIDA EM PÓ

- ♦ PARA RENOVAR E NIVELAR OS SUPORTES DE INTERIOR
- ♦ 5H = 2.^a CAMADA
- ♦ ATÉ 5 MM/CAMADA



USO

Massa de renovação em pó para renovar e nivelar os suportes de interior.

SUPORTES

Gesso, placas de gesso, blocos de gesso, antigos fundos pintados, cimento, betão, betão celular, tijolo, pedra, gotelê plastificado, todos os tipos de massas.

REVESTIMENTO

Todos os tipos de massa, tinta ou revestimentos de parede.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E TÉCNICAS

Massa em pó para interior à base de produtos de pedreiras selecionadas e de aglutinantes

- **Caracterização (NFT 36-005)** : Família III Classe 3.
- **Codificação (EN 16-566)** : $G_3S_1V_0W_0A_0C_0R_0$.
- **Proporção da mistura** : 40% de água (isto é 0,40 l de água por 1 kg de pó).
- **Espessura da aplicação** : até 5 mm.
- **Consumo** : 1.1 kg/m²/mm.
- **Tempo de utilização** : 4 H.
- **Repetição** : no momento que a massa esteja seca.
- **Revestimento** : de 24 a 48 horas de média.
- **Côr** : branca.
- **Aderência massa /suporte (EN 16-566)** : > 0,5 Mpa.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DE ARMAZENAMENTO

- **Material de puesta en obra** : espátula ou talocha.
- **Limpieza de las herramientas** : os restos da massa retiram-se depois de secos esfregando, o uso da água não é necessário.
- **Conservación de la masilla** : produto garantido 12 meses, com a fatura da compra original, na sua embalagem original fechada e armazenada em local protegido da humidade.

EMBALAGEM

- Saco de 15 kg.

RECOMENDAÇÕES Y PRECAUCIONES DE USO

- Não aplicar a uma temperatura inferior a < 8°C e > 35° uma taxa higrométrica > 70%.
- Não aplicar sobre poliestireno, nem sobre revestimientos colados, nem no exterior.
- Não aplicar sobre superfices sobre aquecidas.
- Não aplicar sobre fundos húmidos.
- Aconselha-se não tocar a pasta no momento que comece a endurecer.

PREPARAÇÃO DOS FUNDOS

- Os suportes preparam-se de acordo às DTU.
- Os fundos devem estar duros, coesos, limpos, são e secos.

DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR

- EN 16-566 : pinturas y barnices – masillas de pintores para trabajos de interiores y/o exteriores.
- NFT 36-005: caracterização de produtos de pinturas.
- DTU 59.1 (NFP 74-201): trabalhos de pintura em edifícios.
- DTU 59.4 (NFP 74-204): colocação em obra de papéis pintados e de revestimentos murais.

HIGIENE E SEGURANÇA

- Para lixar a utilização de máscara é recomendado.
- Usar luvas de protecção e protecção ocular para à aplicação.
- Contém produtos biocidas (Produto de protecção para as películas) : IPBC. Ficha de segurança fornecida a pedido.
- Levar os restos de produto e embalagem ao ponto verde para o reciclagem.

O tempo de secagem, de repetição e de sobreposição são dados a título indicativo e dependem do suporte, da espessura aplicada, da temperatura e da humidade.

As informações da ficha técnica e em particular as recomendações relativas à aplicação e à utilização final de Masilla de renovação rápida 4h são dadas de boa fé e baseiam-se no conhecimento e experiência da sociedade TOUPRET. O produto deve ser colocado na obra em conformidade às normas de ofício e seguindo as recomendações.

As informações dadas correspondem às aplicações realizadas a 20°C, 50% de higrometria e sobre suportes normalmente absorventes.

Os tempos são dados a título indicativo e dependem do suporte, da espessura aplicada e das condições ambientais.

