

MULTI' FONCTIONS

ENDUIT MULTIFONCTIONS POUR COLLER ET ENDUIRE EN FORTE ÉPAISSEUR

- COLLAGE DE CARREAUX DE PLÂTRE, PLAQUE DE PLÂTRE
- COLLAGE DE BANDES À JOINT
- REBOUCHE SANS LIMITE D'ÉPAISSEUR



SUPPORTS

• S'applique en intérieur sur murs et plafonds, bruts ou peints : plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre, béton, ciment, parpaing, béton cellulaire, brique, pierre, gouttelette, crépis, mortier. L'application d'une sous-couche est conseillée avant utilisation sur les carreaux de plâtre et le béton cellulaire.

RECOUVREMENT

• Tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux.

CARACTÉRISTIQUES

- Dosage facile sans grumeaux : versez 2,5 doses de poudre dans 1 dose d'eau (40%) et mélangez pour obtenir une pâte épaisse et homogène.
- Épaisseur d'application : sans limite.
- Consommation :
Rebouchage : 1 kg de poudre comble un volume de 1 L.
Egalisage/lissage : 1 kg de poudre/m²/mm.
- Temps d'utilisation : la préparation reste utilisable pendant 1h30.
- Redoublement : 5 heures.
- Recouvrement : 12-24 heures.
- Couleur : blanc.

CONDITIONNEMENT

• Sacs de 5 Kg et 15 Kg.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Matériel de mise en œuvre : à la spatule ou à la truelle en formant des plots ou en l'étalant sur les deux parties à coller. Assemblez, ébavurez ce qui déborde, puis essuyez avec une éponge humide.
- Nettoyage des outils : pour nettoyer efficacement vos outils, attendez que le produit soit complètement sec, puis grattez. L'utilisation de l'eau n'est pas une nécessité.
- Conservation de l'enduit : produit garanti 12 mois à compter de la date d'achat, facture d'achat faisant foi, dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri de l'humidité.

RECOMMANDATIONS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Collage de bandes à joints :
- à l'aide d'un couteau à enduire, remplir les bords amincis.
- appliquez la bande sur l'enduit encore frais et la presser à l'aide d'une lame à enduire de 20 cm puis la recouvrir d'enduit.
- après séchage, poncez et appliquer de nouveau une couche d'enduit.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.

PRÉPARATION DES FONDS


• Les supports doivent être sains, durs, secs à cœur, propres et cohésifs.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Nous vous recommandons d'utiliser un masque ainsi que des lunettes lors du ponçage et des gants lors de l'utilisation.
- Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie.
- FDS disponible sur www.quickfds.fr ou www.toupret.com
- Toutes les données techniques sont valables dans des conditions normales d'utilisation, avec une température ambiante de 20°C et une hygrométrie de 50 %.
- Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.

MATIÈRES PREMIÈRES D'ORIGINE NATURELLE

• Information sur la composition de nos enduits : nos enduits sont composés pour majeure partie de matières premières d'origine naturelle (classification basée sur les déclarations de nos fournisseurs, sur leurs compositions et provenance d'origine). Les matières premières complémentaires utilisées sont nécessaires pour garantir la performance, la stabilité et/ou la conservation de nos produits.



SCANNER POUR PLUS D'INFORMATION

<https://www.toupret.com/developpement-durable.html>



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

RETROUVER TOUTES NOS VIDEOS D'APPLICATION SUR :

toupret.com



TOUPRET
— SOLUTIONS —