

# PARIJSE PLAASTER

## VULLEN, RECHT TREKKEN, ASSEMBLEREN, VASTZETTEN

- ◆ HECHT OP RUWE EN ABSORBERENDE ONDERGRONDEN
- ◆ GROOTSE FINESSE
- ◆ SNELLE UITHARDING



### TOEPASSING

Gips van Parijs in poeder, manuele toepassing.

### ONDERGRONDEN

- Nieuw of te renoveren maar onbehandeld :
  - gips, gipsblokken, gipskartonplaten
  - beton, cement, betonblokken, cellenbeton, mortels, baksteen, steen.

### AFWERKING

- Met alle gangbare plamuren (behalve deze op basis van cement of beton) en alle gangbare verven en muurbekledingen.

### FYSISCHE EN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Aanmaakverhouding :  
75% water (hetzij 0,75 L water voor 1 kg poeder).
- Laagdikte :  
onbeperkt.
- Verbruik :  
0,85 kg vult een volume van 1 L.
- Open tijd :  
10 tot 15 minuten.
- Volgende laag :  
van zodra het gips hard is.
- Afwerking :  
gemiddeld 24 tot 72 uur (na volledige droging).
- Kleur : wit.

### GEBRUIKSVORWAARDEN EN BEWARING

- Aanbrengmateriaal :  
schildersmes, plamuurmes of vlakspaan.
- Reinigen van het gereedschap :  
restanten plamuur kunnen na het drogen weggewreven worden, het gebruik van water is hierbij niet nodig.
- Bewaring van de plamuur :  
minstens 12 maanden na factuurdatum, in de originele, gesloten verpakking, beschermd tegen vocht.

### VERPAKKING

- Doosje van 1 kg.
- Zakken van 4 kg.

### AANBEVELINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK

- Het product niet aanbrengen op polystyreen, behangpapier noch buiten.
- Niet toepassen bij temperaturen lager dan +8°C en hoger dan +35°C en een relatieve vochtigheid hoger dan 70%.
- Niet aanbrengen op te warme ondergronden.
- Niet aanbrengen op vochtige ondergronden.
- Het wordt afgeraden om de pasta opnieuw op te mengen wanneer de uitharding is aangevat.
- Niet bewerken met producten op basis van cement of beton.

### VOORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN

- De ondergronden dienen voorbereid te worden conform de normen.
- De ondergronden dienen hard, hechtend, schoon, gezond en droog te zijn.

### DOCUMENTEN OVER DE NORMERING

- EN 13279-1 : gipsbindmiddelen en plamuren op gipsbasis voor gebouwen.
- DTU 25.1 : binnenplamuren op gipsbasis.

### HYGIËNE EN VEILIGHEID

- VB beschikbaar op [quickfds.com](http://quickfds.com) of [toupret.com](http://toupret.com)
  - Het dragen van een stofmasker tijdens het schuren wordt aangeraden.
  - Het dragen van handschoenen en veiligheidsbril bij gebruik wordt aangeraden.
  - De milieuverklaring is gedeponneerd op [www.declaration-environnementale.gouv.fr](http://www.declaration-environnementale.gouv.fr) en is beschikbaar op [www.inies.fr](http://www.inies.fr).
  - Breng productresten en de verpakking naar een afvalbrennpunt.
  - De informatie op de technische fiche, en in het bijzonder de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het gebruik van het product, worden te goeder trouw verstrekt en zijn gebaseerd op de kennis en ervaring van het bedrijf TOUPRET.
- Het product moet worden gebruikt volgens de regels van de kunst en volgens onze aanbevelingen.  
De informatie wordt gegeven voor toepassingen uitgevoerd bij 20°C, 50% vochtigheid en op normaal absorberende ondergronden.  
De tijden worden als indicatie gegeven en zijn afhankelijk van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte en de omgevingsomstandigheden.



Informatie over het emissieniveau van vluchtige stoffen in de binnenlucht, met een risico van inhalatiotoxiciteit, op een klasseschaal variërend van A+ (zeer lage emissies) tot C (hoge emissies).

