

RAPID' REBOUCH

ENDUIT POUR REBOUCHER TROUS ET FISSURES DE PETITES TAILLES, PRÊT À L'EMPLOI

- EXCELLENTE ADHÉRENCE
- DURABLE, NE FISSURE PAS
- FACILE À APPLIQUER ET À PONCER

SUPPORTS

• S'applique en intérieur sur murs et plafonds, bruts ou peints, trous, fissures et saignées de petites tailles : plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre, enduit, béton, ciment, béton cellulaire.

RECOUVREMENT

• Tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux.

CARACTÉRISTIQUES

- Prêt à l'emploi.
- Épaisseur d'application : 1cm.
- Consommation : 1,5 kg de produit comble un volume de 1 L.
- Temps d'utilisation : illimité.
- Redoublement : 4 heures.
- Recouvrement : 12-24 heures.
- Couleur : blanc.

CONDITIONNEMENT

- Tube de 330 g.
- Pot de 1.25 Kg.
- Seau de 4 Kg.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Matériel de mise en œuvre : à la spatule ou au couteau à enduire.
- Nettoyage des outils : pour nettoyer efficacement vos outils, attendez que le produit soit complètement sec, puis grattez. L'utilisation de l'eau n'est pas une nécessité.
- Conservation de l'enduit : produit garanti 12 mois à compter de la date d'achat, facture d'achat faisant foi, dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du gel et de la chaleur/du soleil.

RECOMMANDATIONS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur du papier peint.
- Doit être recouvert par un revêtement ou une peinture.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



PRÉPARATION DES FONDS

• Les supports doivent être sains, durs, secs à cœur, propres et cohésifs.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Nous vous recommandons d'utiliser un masque ainsi que des lunettes lors du ponçage et des gants lors de l'utilisation.
- Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie.
- FDS disponible sur www.quickfds.fr ou www.toupret.com

• Toutes les données techniques sont valables dans des conditions normales d'utilisation, avec une température ambiante de 20°C et une hygrométrie de 50 %.

• Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.

• Contient des produits biocides (Protection des produits pendant le stockage) : Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ; 2-méthylisothiazol-3(2H)-one ; C(M)IT / MIT (3 : 1). Peut produire une réaction allergique.

MATIÈRES PREMIÈRES D'ORIGINE NATURELLE

• Information sur la composition de nos enduits : nos enduits sont composés pour majeure partie de matières premières d'origine naturelle (classification basée sur les déclarations de nos fournisseurs, sur leurs compositions et provenance d'origine). Les matières premières complémentaires utilisées sont nécessaires pour garantir la performance, la stabilité et/ou la conservation de nos produits.



<https://www.toupret.com/developpement-durable.html>

RETROUVER TOUTES NOS VIDEOS D'APPLICATION SUR :

toupret.com



TOUPRET
— SOLUTIONS —