

# REBOUCH' FAÇADE

ENDUIT POUR REBOUCHER ET TRAITER TROUS ET FISSURES EN FAÇADE, PRÊT À L'EMPLOI



- **FIBRÉ : ADHÉRENCE ET RÉSISTANCE RENFORCÉES**
- **SOUPLE : SUIT LES MOUVEMENTS DU SUPPORT**
- **COMPATIBLE TOUTES PEINTURES ET CRÉPIS EN FAÇADE**



## SUPPORTS

- S'applique en extérieur sur murs bruts ou peints : plâtre, ciment, parpaing, brique, béton, béton cellulaire, bois imprimé, mortier, pierre, anciens fonds peints.

## RECOUVREMENT

- Tous types de peintures extérieures : organiques en film mince, RPE, RSE et revêtements d'imperméabilité.
- Ne pas recouvrir directement de peinture polyuréthane ou époxy en phase solvant.

## CARACTÉRISTIQUES

- Prêt à l'emploi.
- Épaisseur d'application : 1cm.
- Consommation : 1,6 kg de pâte comble un volume de 1 L.
- Temps d'utilisation : illimité.
- Redoublement : 12-24 heures.
- Recouvrement : 24-48 heures.
- Couleur : blanc.

## CONDITIONNEMENT

- Tube de 330 g.
- Pot de 1 Kg.
- Seau de 5 Kg.

## CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Matériel de mise en œuvre : à la spatule ou au couteau à enduire pour reconstituer et sculpter la forme puis lisser avec une lisseuse et ou avec une éponge humide.
- Nettoyage des outils : pour nettoyer efficacement vos outils, attendez que le produit soit complètement sec, puis grattez. L'utilisation de l'eau n'est pas une nécessité.
- Conservation de l'enduit : produit garanti 12 mois à compter de la date d'achat, facture d'achat faisant foi, dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du gel et de la chaleur/du soleil.

## RECOMMANDATIONS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +5°C et supérieure à 35°C et à un taux d'hygrométrie supérieur à 80%.
- Doit être recouvert par une peinture ou un revêtement adapté.
- Ne pas appliquer sur du polystyrène, ni sur fonds humides.
- Remplissez les cavités en procédant par couches d'1 cm d'épaisseur. Renouvelez l'opération si besoin et une fois la première couche sèche.
- Ne pas appliquer en plein soleil.

## PRÉPARATION DES FONDS

- Les supports doivent être sains, durs, secs à cœur, propres et cohésifs.

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Nous vous recommandons d'utiliser un masque ainsi que des lunettes lors du ponçage et des gants lors de l'utilisation.
- Apporter le résidu de produit et l'emballage à la déchetterie.
- FDS disponible sur [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr) ou [www.toupret.com](http://www.toupret.com)
- Toutes les données techniques sont valables dans des conditions normales d'utilisation, avec une température ambiante de 20°C et une hygrométrie de 50 %.

- Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.

- Contient des produits biocides (Protection des produits pendant le stockage) : Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ; 2-méthylisothiazol-3(2H)-one ; C(M)IT / MIT (3 : 1). Peut produire une réaction allergique.

## MATIÈRES PREMIÈRES D'ORIGINE NATURELLE

- Information sur la composition de nos enduits : nos enduits sont composés pour majeure partie de matières premières d'origine naturelle (classification basée sur les déclarations de nos fournisseurs, sur leurs compositions et provenance d'origine). Les matières premières complémentaires utilisées sont nécessaires pour garantir la performance, la stabilité et/ou la conservation de nos produits.



<https://www.toupret.com/developpement-durable.html>