

REPAR'WOOD

VUL-EN REPARATIEPLAMUUR VOOR HOUT

- ◆ **KAN GESCULPTEERD, GESCHAAFD EN GESCHUURD WORDEN**
- ◆ **HARD IN 45 MINUTEN**
- ◆ **UITSTEKENDE HECHTING**



TOEPASSING

Poederplamuur voor het herstellen van afgebroken hoeken en ontbrekende delen van hout.
Manuele toepassing, zowel binnen als buiten.

ONDERGRONDEN

Wordt aangebracht op alle gangbare en voorbehandelde houtsoorten en voorbehandelde houten ondergronden, alsook op de meest gebruikelijke exotische houtsoorten, spaan- en multiplexplaten.

AFWERKING

Verplicht met alle gangbare verven, lakken en vernissen.
(Transparante afwerkingen verbergen de herstellingen niet).

FYSISCHE EN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Poederplamuur op basis van geselecteerde minerale vulstoffen en bindmiddelen.

- Eigenschappen (NFT 36-005) : familie IV - classe 4c.
- Codificatie (NFT 30-608) : $G_3S_2V_0W_0A_0C_0R_0$.
- Aanmaakverhouding : 30% water (hetzij 0,30 l water voor 1 kg poeder).
- Laagdikte : onbeperkt.
- Verbruik : 1,1 kg vult een volume van 1 l.
- Open tijd : 30 minuten.
- Volgende laag : gemiddeld 1u30 van zodra de plamuur droog is.
- Afwerking : gemiddeld 3 uur (na volledige droging).
- Kleur : LICHT EIK.
- Hechting ondergrond/plamuur (NFT 30-608) : > 0,8 Mpa.

GEbruiksvoorwaarden EN BEWARING

- Aanbrengmateriaal : schildersmes, plamuurmes of vlakspaan.
- Reinigen van het gereedschap : restanten plamuur kunnen na het drogen weggewreven worden, het gebruik van water is hierbij niet nodig.
- Bewaring van de plamuur : minstens 6 maanden na factuurdatum, in de originele, gesloten verpakking, beschermd tegen vocht.

VERPAKKING

- Doosje van 1 kg.
- Zak van 4 kg.

AANBEVELINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK

- Niet aanbrengen op polystyreen noch op vochtige ondergronden.
- Niet toepassen bij temperaturen lager dan +5°C en hoger dan +35°C en een relatieve vochtigheid hoger dan 80%.
- REPAR'WOOD dient te worden overschilderd met een aangepaste afwerking.
- Op onbehandeld hout wordt HARD'WOOD aangeraden als grondlaag.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN

- De ondergronden dienen voorbereid te worden conform de geldende normen.
- De ondergronden dienen hard, hechtend, schoon, gezond en droog te zijn.

DOCUMENTEN OVER DE NORMERING

- NFT 30-608 : schilderplamuren voor binnen- en/of buitenwerken.
- NFT 36-005 : eigenschappen van schildersproducten.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : schilderwerken aan gebouwen.

HYGIËNE EN VEILIGHEID

- VB beschikbaar op quickfds.com of toupret.be
 - Het dragen van een stofmasker tijdens het schuren wordt aangeraden.
 - Het dragen van handschoenen en veiligheidsbril bij gebruik wordt aangeraden.
 - Breng productresten en de verpakking naar een afvalbrengpunt.
 - De informatie op de technische fiche, en in het bijzonder de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het gebruik van het product, worden te goeder trouw verstrekt en zijn gebaseerd op de kennis en ervaring van het bedrijf TOUPRET.
- Het product moet worden gebruikt volgens de regels van de kunst en volgens onze aanbevelingen.
De informatie wordt gegeven voor toepassingen uitgevoerd bij 20°C, 50% vochtigheid en op normaal absorberende ondergronden.
De tijden worden als indicatie gegeven en zijn afhankelijk van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte en de omgevingsomstandigheden.



Informatie over het emissieniveau van vluchtige stoffen in de binnenlucht, met een risico van inhalatietoxiciteit, op een classeschaal variërend van A+ (zeer lage emissies) tot C (hoge emissies).

