



REPAR'WOOD

MASSA DE ENCHIMENTO E REPARAÇÃO DE MADEIRA



- PODE SER ESCULPIDA, ESCOVADA, PERFURADA E PINTADA
- SEM LIMITE DE ESPESSURA
- PINTURA 3H

RECOMENDAÇÕES Y PRECAUCIONES DE USO

- Condições ambientais ideais para aplicação são de 5°C a 35°C e uma umidade relativa de 80% ou inferior.
- Não aplique em papel de parede, deve ser coberto por um acabamento.

PREPARAÇÃO DOS FUNDOS

- Os suportes preparam-se de acordo às DTU.
- Os fundos devem estar duros, coesos, limpos, são e secos.

DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR

- NFT 36-005: caracterização de produtos de pinturas.
- DTU 59.1 (NFP 74-201): trabalhos de pintura em edifícios.

HIGIENE E SEGURANÇA

- Para lixar a utilização de máscara é recomendado.
- Usar luvas de proteção e proteção ocular para à aplicação.
- Levar os restos de produto e embalagem ao ponto verde para o reciclagem.

O tempo de secagem, de repetição e de sobreposição são dados a título indicativo e dependem do suporte, da espessura aplicada, da temperatura e da humidade.

As informações da ficha técnica e em particular as recomendações relativas à aplicação e à utilização final de REPAR'WOOD são dadas de boa fé e baseiam-se no conhecimento e experiência da sociedade TOUPRET.

O produto deve ser colocado na obra em conformidade às normas de ofício e seguindo as recomendações. As informações dadas correspondem às aplicações realizadas a 20°C, 50% de higrometria e sobre suportes normalmente absorventes. Os tempos são dados a título indicativo e dependem do suporte, da espessura aplicada e das condições ambientais.

USO

Massa de enchimento e reparação de madeira.

SUPORTES

Todos os tipos de suportes de madeira e todos os tipos de madeiras, incluindo madeiras exóticas, comuns, aglomerados e contraplacados.

REVESTIMENTO

Deve ser coberto por um Revestimento, tinta, verniz ou lasur.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E TÉCNICAS

- **Proporção da mistura** : 33% de água (isto é 0,33 l de água por 1 kg de pó).
- **Espessura da aplicação** : sem limite de espessura.
- **Consumo** : 1 kg colmata um volume de 1 L.
- **Tempo de utilização** : 30 min.
- **Repetição**: 1h30 seca ao toque.
- **Revestimento** : 3 horas.
- **Côr**: cor madeira.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DE ARMAZENAMENTO

- **Material de colocação em obra** : espátula.
- **Limpeza das ferramentas** : los restos do produto são removidos uma vez secos por fricção, para isso não é necessário o uso de água.
- **Conservação da massa** : produto garantido 12 meses, com a fatura da compra original, na sua embalagem original fechada e armazenada em local protegido da humidade.

EMBALAGEM

- Pacote de 1 kg.