

Leicht zu verarbeiten

Seidenschimmer

1.

HAFTGRUND  
FEIN

2.

MASCHINELL  
ABTÖNBARER  
DEKORSPACHTEL

3.

OBERFLÄCHEN-  
SCHUTZ / PROTECTI-  
ON DE SURFACE

## EINSATZ

Pastöser Dekorspachtel für den Innenbereich, für den manuellen Auftrag.

## UNTERGRÜNDE

**SOIE** wird auf allen neuen oder zu renovierenden, unbehandelten oder gestrichenen Untergründen aufgetragen:

- Gips und ähnliche Materialien
- Gipsplatten
- Gipskartonplatten
- Alle Arten von Spachtel

## ENDBESCHICHTUNG

Für einen verstärkten Schutz des Dekors gegen Wasser und Verschmutzungen, kann **SOIE** nach der vollständigen Trocknung mit dem **OBERFLÄCHENSCHUTZ VON TOUPRET** beschichtet werden.

## Physikalische und technische DATEN

**SOIE**: pastöser Dekorspachtel für den Innenbereich auf Basis von Perlmutt Pigmenten, Harzdispersion und mineralischen Füllstoffen.

- Einstufung (NFT36-005): Familie III, Klasse 2
- Dichte: Ca. 1,4
- Verbrauch: 350 bis 450 g/m<sup>2</sup> für zwei Schichten
- Trocknung: durchschnittlich 4 Stunden
- Farbe: Maschinell abtönbar. Der Dekorspachtel **SOIE** dunkelt beim Trocknen deutlich nach.
- Der Winkel des Lichteinfalls beeinflusst die Wahrnehmung des Dekors und der Farbe.
- Haftfähigkeit Spachtel/Untergrund (EN 16-566): > 0,5 MPa
- VOC: Grenzwert der EU für dieses Produkt (Kat: A/I): 200 g/l (2010). Dieses Produkt enthält höchstens 30 g/l.

## ANWENDUNGS- und Lagerungsbedingungen

- Werkzeuge für das Auftragen: Spachtelmesser oder Glättkelle.
- Werkzeugreinigung: Trockene Spachtelrückstände lösen sich durch reiben ab, kein Wasser notwendig.
- Haltbarkeit und Lagerung des Spachtels: das Produkt ist ein Jahr garantiert; in der geschlossenen Originalverpackung vor Frost und Hitze geschützt aufbewahren.

## VERPACKUNGSEINHEITEN

- Eimer: 5 kg - 10 bis 14 m<sup>2</sup>/Eimer

## EMPFEHLUNGEN und Vorsichtsmassnahmen

- Das gewünschte Dekor ist in erster Linie abhängig von den Handbewegungen des Anwenders und der Beleuchtung. Es ist daher ratsam vorher eine Musterfläche anzufertigen.
- Verwenden Sie für den gleichen Arbeitsbereich nur maschinell abgetönte Produkte aus den gleichen Produktionslosen.
- Kanten, Ecken und Fussleisten mit einem breiten Malerkreppband schützen. Entfernen Sie das Kreppband nach jeder Schicht und lösen Sie es mit Hilfe eines Cutters, um eine saubere Endarbeit zu erhalten.
- Es wird empfohlen, das Produkt jeweils an gegenüberliegenden Wänden aufzutragen, da so die Ecken leichter zu verarbeiten sind.

- Für stark beanspruchte öffentliche und private Räume, wie Küchen, Eingangsbereiche, Korridore, usw. ist die Verwendung von **OBERFLÄCHENSCHUTZ** zwingend.
- Durch Variieren der Bewegungsrichtung kann das Dekor während des Auftragens verändert werden. Tragen Sie das Produkt zufällig und in aufeinanderfolgende 0,5 m<sup>2</sup> grosse Bereiche auf, um so das doppelte Bearbeiten einer Stelle zu vermeiden.
- Klinge der Glättkelle während des Erstellens des Dekors und dem polieren regelmässig säubern, um Verunreinigungen und Kratzer zu vermeiden.
- Endbeschichtung: Kann anschliessend mit allen Arten von Spachteln und/oder Acryl- oder Lösemittelhaltigen Farben (nach dem Tiefengrund) überstrichen werden.

## UNTERGRUNDVORBEREITUNG

- Gemäss der Branchennorm NFP 74-201-1 (DTU 59.1) muss der Untergrund trocken, hart, tragfähig und frei von Verschmutzungen und trennenden Substanzen sein. Nicht bei Raumtemperaturen unter +8 °C oder über +35 °C auftragen, sowie bei einer Raumfeuchtigkeit von über 70 %.
- Nicht auf Untergründen mit einer Feuchtigkeit von über 5 % auftragen.
- Der HAFTGRUND FEIN ersetzt nicht den Tiefengrund.

## NORMEN

- EN 16-566: Spachtelmasse für Arbeiten im Innen- und/oder Aussenbereich.
- NFT 36-005: Charakterisierung wie Lack und Farbenprodukte.
- DTU 59.1 (NFP 74-201): Anstricharbeiten im Bau.

## GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSHINWEIS

- Entsorgen Sie Spachtel- und Farbreste sowie Verpackungen bei einer Müllverwertungsanlage.
- Es wird empfohlen, während des Auftragens geeignete Schutzhandschuhe zu tragen.
- Datenblatt verfügbar unter [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) oder [www.toupret.ch](http://www.toupret.ch).
- Die Umwelterklärung kann auf den folgenden Webseiten eingesehen werden (französische Version): [www.declaration-environnementale.gouv.fr](http://www.declaration-environnementale.gouv.fr) und [www.inies.fr](http://www.inies.fr)

Die Informationen auf dem technischen Merkblatt, insbesondere die Vorschläge für die An- und Verwendung von **SOIE** werden mit gutem Glauben und Gewissen basierend auf den Fachkenntnissen und der Erfahrung der Firma **TOUPRET** gegeben. Das Produkt muss gemäss den geltenden Vorschriften und unseren Empfehlungen verarbeitet werden. Die angegebenen Informationen sind für Anwendungen bei 20 °C und 50 % Luftfeuchtigkeit auf normal saugenden Untergründen. Bei den angegebenen Zeiten handelt es sich um Richtwerte, die vom Untergrund, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen abhängig sind.



Informationen zur Konzentration von flüchtigen Verbindungen in der Innenraumluft, die bei Inhalation ein Toxizitätsrisiko darstellen, auf einer Skala von A+ (sehr schwache Konzentration) bis C (starke Konzentration).

# SOIE / SEIDE

VORGEHENSWEISE



1.

## HAFTGRUND FEIN / SOUS-COUCHE D'APPRÊT

- Anwendung gemäss den geltenden Bestimmungen der Branche. Die Untergründe müssen mit Tiefengrund vorbehandelt werden.
- Der Dekorspachtel **SOIE** muss in einer gleichmässigen Schicht mit einem Roller (10 mm) kreuzweise auf den **HAFTGRUND FEIN VON TOUPRET** aufgetragen werden. (siehe Seite 5)

Eimer: 4 kg. 150 bis 200 g/m<sup>2</sup>.  
20 bis 25 m<sup>2</sup>/Eimer.  
Trocknung: 12 Std.



2.

## DEKORSPACHTEL SOIE 24 Farben durch maschinelles Abtönen

### 1. Schicht:

- Spachtel **SOIE** mit einer Glättkelle in einer dünnen, gleichmässigen Schicht auftragen.
- Der Untergrund sollte komplett bedeckt sein.
- Mögliche Unebenheiten nach dem Trocknen abschleifen, von Staubpartikeln befreien.

### 2. Schicht:

- Spachtel mit einer Glättkelle in leichten willkürlichen, kurzen und kreisförmigen Bewegungen glatt auf einer Fläche von 0,5 m<sup>2</sup> auftragen.
- Je nach Bewegungsrichtung entstehen unterschiedliche Schattierungen. Nach 1,5 Stunden kann das Produkt nach poliert werden, um eine seidenweiche Beschaffenheit zu erzielen.
- Der Winkel des Lichteinfalls beeinflusst die Wahrnehmung des Dekors und der Farbe.

Gebrauchsfertig: Eimer (5 kg). 350 bis 450 g/m<sup>2</sup> für 2 Schichten.  
10 bis 12 m<sup>2</sup>/Eimer.  
Trocknung: 4 Std.



3.

## OBERFLÄCHENSCHUTZ / PROTECTION DE SURFACE

- Für einen verbesserten Schutz des Dekors vor Wasser und Verschmutzungen kann nach vollständiger Trocknung der **OBERFLÄCHENSCHUTZ VON TOUPRET** mit einem Roller (10 mm) oder einer Bürste aufgetragen werden.
- Was keinerlei Auswirkungen auf die Farbe hat oder den matt, satiniert schimmernden Effekt des Dekors. (siehe Seite 27)

Eimer: 2,5 l. 0,1 l/m<sup>2</sup>.  
25 m<sup>2</sup>/Eimer.  
Trocknung: 24 Std.

	VERPACKUNGSEINHEITEN	DURCHSCHNITTLICHER VERBRAUCH*	TROCKNUNG BEI +20 °C UND 50 % LUFTFEUCHTIGKEIT	WERKZEUGREINIGUNG
1.	HAFTGRUND FEIN Eimer: 4 kg	150 bis 200 g/m <sup>2</sup> 20 bis 25 m <sup>2</sup> /Eimer	12 Std.	mit Wasser
2.	Dekorspachtel / SOIE Eimer: 5 kg	350 bis 450 g/m <sup>2</sup> für 2 Schichten 20 m <sup>2</sup> /Eimer (12 kg)	4 Std.	mit Wasser
3.	OBERFLÄCHENSCHUTZ / PROTECTION DE SURFACE Eimer: 2,5 l	0,1 l/m <sup>2</sup> 25 m <sup>2</sup> /Eimer	24 Std.	Mit Terpentinersatz

\* Je nach Saugfähigkeit des Untergrunds und Anwendungsmethode.

Bei den angegebenen Trocknungszeiten handelt es sich um Richtwerte, die vom Untergrund, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen abhängig sind.