

REPARATURSPACHTEL FÜR ROHES MAUERWERK



- ◆ AUCH AUF FEUCHTEM MAUERWERK ANWENDBAR
- ◆ OHNE SCHALUNG
- ◆ GLEICHER AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT WIE BETON
- ◆ RESISTENT GEGEN LEICHTES RINNWASSER

EINSATZ

Pulverförmiger Reparaturspachtel für Mauerwerk im Aussenbereich für die manuelle Anwendung.

UNTERGRÜNDE

- Rohes Mauerwerk, feuchte Untergründe :
- Zement, Beton, Leichtbaustein, Backstein, Stein.

ENDBESCHICHTUNG

- Möglich mit jeder Art von Anstrichvarianten inkl. organischen Farben sowie wasserabweisenden Fassadenbeschichtungsprodukten.

TECHNISCHE UND PHYSIKALISCH DATEN

- Pulverförmiger Aussenspachtel auf Zementbasis mit ausgewählten mineralischen Stoffen und Bindemittel.
- Charakteristik (NFT 36-005) : familie IV - Klasse 4c.
- Kodifizierung (EN 16-566) : $G_3S_2V_1W_1A_0C_0R_0$.
- Verdünnungsverhältnis :
35% Wasser (0,35 L Wasser auf 1 kg Pulver).
- Schichtdicke : unbegrenzt.
- Verbrauch : 1,35 kg Pulver füllt 1 L.
- Offenzeit : 30 Min.
- Zweitbeschichtung möglich sobald die erste Schicht hart ist.
- Endbeschichtung : nach 48 bis 72 Stunden (nach vollständiger Trocknung).
- Farbe: Grau.
- Haftung : Arten von Spachteln/Untergrund (EN 16-566) : > 0.8 Mpa.

ANWENDUNGS - und Lagerungsbedingungen

- Anwendungsmaterial/Werkzeug : Korkmesser, Klinge zum Spachteln oder Glätten.
- Werkzeug Reinigung : Spachtelreste können nach dem Trocknen durch Reiben entfernt werden, es ist kein Wasser notwendig.
- Konservierung/Lagerung des Spachtels :
6 Monate garantiert ab Rechnungsdatum, in der verschlossenen Originalverpackung und vor Feuchtigkeit geschützt lagern.

VERPACKUNGSEINHEITEN

- Säcke 5 kg und 15 kg.
- Karton 1,5 kg.

EMPFEHLUNGEN und Vorsichtsmassnahmen

- Bei Anwendung von abgetönten Farben ist auf eine vollständige Trocknung des Untergrundes zu achten. Ferner sollte sichergestellt werden, dass sich die verwendeten Farbstoffe auf alkalischem Untergrund stabil verhalten.
- Nicht Auftragen auf Polyester und geklebte Flächen.
- Nicht bei einer Temperatur unter +5°C oder über 35°C und einer Luftfeuchtigkeit von über 80% anwenden.
- Nicht auf überhitzte Oberflächen/Untergründe auftragen.
- Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verwenden.
- Bei trockenem und heissem Wetter empfiehlt sich den Untergrund vor und nach dem Spachtelauftrag grosszügig anzufeuchten.
- Die Temperatur beeinflusst die Bearbeitungszeit: eine erhöhte Temperatur beschleunigt, eine tiefe Temperatur verlangsamt sie.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

- Die Untergründe werden gemäss der DTU Vorschriften vorbereitet.
- Die Untergründe müssen hart, hafffähig, sauber, gesund und trocken sein.

NORMEN

- EN 16-566: Farbanstriche für Innen- und/oder Aussenarbeiten.
- NFT 36-005: Klassifizierung von Farbprodukten.
- DTU 59.1 (NFP 74-201): Malerarbeiten an Gebäude.
- DTU 42.1 (NFP 84-404): Fassadensanierung mit Abdichtungsbeschichtungen auf Polymerbasis.

GESUNDHEITS - UND SICHERHEITSHINWEIS

- SDH verfügbar unter quickfds.com oder toupret.com
 - Wir empfehlen das Tragen einer Maske beim Schleifen und Handschuhe beim Auftragen.
 - Die Umweltschutzklärung wurde unter www.declaration-environnementale.gouv.fr eingereicht und kann unter www.inies.fr eingesehen werden.
 - Produktreste und Verpackungen in die Abfallentsorgung bringen.
 - Die Informationen auf dem technischen Merkblatt, insbesondere die Vorschläge zur An- und Wiederverwendung der Produkte werden in gutem Glauben und Gewissen und durch die Erfahrung der Firma TOUPRET gegeben.
- Das Produkt muss gemäss den geltenden Vorschriften und unseren Empfehlungen verarbeitet werden.
- Die angegebenen Informationen sind für Anwendungen, bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit, auf normal saugenden Untergründen. Die angegebenen Zeiten sind zu Ihrer Information und hängen von der Umgebung, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab.