

FÜLL- UND REPARATURSPACHTEL



- ◆ ÜBERSTREICHBAR NACH 3 STD
- ◆ SEHR GUT SCHLEIFBAR
- ◆ HERVORRAGENDE HAFTUNG

EINSATZ

Pulverförmiger Füllstoff mit Zeitgewinn für den Innenbereich, für den manuellen Auftrag.

UNTERGRÜNDE

- Neu oder renoviert, roh oder gestrichen :
 - Gips, Vollgipsplatten, Gipskartonplatten, Zement, Beton
 - Porenbeton, Alte gestrichene Flächen, grundiertes Holz
 - Leichtbaustein, Backstein, Stein.

ENDBESCHICHTUNG

• Jede Art von Wandputzen, Farben und Wandverkleidungen. Nie direkt mit lösemittelhaltigen Epoxydharzen- bzw. Polyurethan-Lacken überstreichen.

TECHNISCHE UND PHYSIKALISCH DATEN

- Pulverförmiger Innenspachtel auf Zementbasis, aus ausgewählten Mineralstoffen und Harzen.
- Charakteristik (NFT 36-005) : familie III - Klasse 3.
- Kodifizierung (EN 16-566) : G₃S₂V₀W₀A₀C₀R₀.
- Verdünnungsverhältnis : 45% Wasser (0,45 L Wasser auf 1 kg Pulver).
- Schichtdicke : unbegrenzt.
- Verbrauch : 1 kg Pulver füllt 1 L.
- Offenzeit : ca. 30 bis 40 Min.
- Zweitbeschichtung möglich sobald die erste Schicht hart ist.
- Endbeschichtung: Durchschnittlich 3 Std. (garantierte Zeit für eine Schichtdicke bis zu 1 cm).
- Farbe : Hochweiss.
- Haftung : Arten von Spachteln/Untergrund (EN 16-566) : > 0.5 Mpa.

ANWENDUNGS - und Lagerungsbedingungen

- Anwendungsmaterial/Werkzeug : Korkmesser, Klinge zum Spachteln oder Glätten.
- Werkzeug Reinigung : Spachtelreste können nach dem Trocknen durch Reiben entfernt werden, es ist kein Wasser notwendig.
- Konservierung/Lagerung des Spachtels : 6 Monate garan-tiert ab Rechnungsdatum, in der verschlossen Originalver-packung und vor Feuchtigkeit geschützt lagern.

VERPACKUNGSEINHEITEN

- Karton 2 kg.
- Säcke 5 kg und 15 kg.
- Eimer 5 kg.

EMPFEHLUNGEN und Vorsichtsmassnahmen

- Das Produkt nicht auf Styropor, Tapeten oder im Freien auftragen.
- Nicht bei einer Temperatur unter +8°C oder über 35°C und einer Luftfeuchtigkeit von über 70% anwenden.
- Nicht auf überhitzte Oberflächen/Untergründe auftragen.
- Nicht auf feuchte Untergründe auftragen.
- Es ist ratsam, den Spachtel nicht wieder zu vermischen, wenn er zu härten beginnt.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

- Die Untergründe werden gemäss der DTU Vorschriften vorbereitet.
- Die Untergründe müssen hart, haftfähig, sauber, gesund und trocken sein.

NORMEN

- EN 16-566: Farbanstriche für Innen- und/oder Aussenarbeiten.
- NFT 36-005: Klassifizierung von Farbprodukten.
- DTU 59.1 (NFP 74-201): Malerarbeiten an Gebäude.
- DTU 59.4 (NFP 74-204) : Aufbringen von Tapeten und Wandbelägen.

GESUNDHEITS - UND SICHERHEITSHINWEIS

- SDH verfügbar unter quickfds.com oder toupret.com
- Wir empfehlen das Tragen einer Maske beim Schleifen und Handschuhe beim Auftragen.
- Die Umweltschutzklärung wurde unter www.declaration-environnementale.gouv.fr eingereicht und kann unter www.inies.fr eingesehen werden.
- Produktreste und Verpackungen in die Abfallentsorgung bringen.
- Die Informationen auf dem technischen Merkblatt, insbesondere die Vorschläge zur An- und Wiederverwendung der Produkte werden in gutem Glauben und Gewissen und durch die Erfahrung der Firma TOUPRET gegeben. Das Produkt muss gemäss den geltenden Vorschriften und unseren Empfehlungen verarbeitet werden. Die angegebenen Informationen sind für Anwendungen, bei 20° C und 50% Luftfeuchtigkeit, auf normal saugenden Untergründen. Die angegebenen Zeiten sind zu Ihrer Information und hängen von der Umgebung, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab.



Angaben zum Emissionsgrad von üchtigen Stoffen in der Raumluft, mit dem Risiko von Inhalationstoxi-zität, auf einer Klassenskala von A+ (sehr niedrige Emissionen) bis C (hohe Emissionen).