

# WOOD'FINISH

## AFWERKPLAMUUR VOOR HOUT; EXTRA FIJN



- ◆ **GEBRUIKSKLAAR**
- ◆ **SNELLE DROGING : 4 UREN**
- ◆ **MEERDERE LAGEN PER DAG**
- ◆ **MAKKELIJK SCHUURBAAR**

### TOEPASSING

Extra fijne afwerkplamuur voor hout, manueel toe te passen zowel binnen als buiten.

### ONDERGRONDEN

- Wordt aangebracht op alle gangbare houtsoorten en houten ondergronden, alsook op de meest gebruikelijke exotische houtsoorten, spaan- en multiplexplaten.
- Op onbehandeld hout wordt HARD'WOOD aangeraden als grondlaag.

### AFWERKING

- Alle gangbare verven.

### Fysische en technische EIGENSCHAPPEN

Plamuurpasta op basis van geselecteerde minerale vulstoffen en bindmiddelen.

- Eigenschappen (NFT 36-005) : familie IV - classe 4b.
- Codificatie (NFT 30-608) :  $G_3S_1V_2W_1A_0C_0R_0$ .
- Gebruiksklaar.
- Laagdikte : tot 0,8 mm.
- Verbruik : gemiddeld 450 g/m<sup>2</sup>.
- Open tijd : onbeperkt.
- Volgende laag : van zodra de plamuur droog is.
- Afwerking : gemiddeld 4 uur (na volledige droging).
- Kleur : wit.
- Hechting ondergrond/plamuur (EN 16566) : > 0,8 Mpa.

### GEBRUIKSVORWAARDEN EN BEWARING

- Aanbrengmateriaal : schildersmes, plamuurmes of vlakspaan.
- Reinigen van het gereedschap : restanten plamuur kunnen na het drogen weggevegen worden, het gebruik van water is hierbij niet nodig.
- Bewaring van de plamuur : minstens 12 maanden na factuurdatum, in de originele, gesloten verpakking, beschermd tegen vorst en zon.

### VERPAKKING

- Pot van 400g en 800 g.

### AANBEVELINGEN

#### en voorzorgsmaatregelen bij gebruik

- WOOD FINISH niet aanbrengen op polystyreen noch op vochtige ondergronden.
- Niet toepassen bij temperaturen lager dan +5°C en hoger dan +35°C en een relatieve vochtigheid hoger dan 80%.
- WOOD FINISH dient te worden overschilderd bij buiten-toepassingen.
- Op naakt hout is het aangeraden deze voor te behandelen met HARD'WOOD.

### VOORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN

- De ondergronden dienen voorbereid te worden conform de normen.
- De ondergronden dienen hard, hechtend, schoon, gezond en droog te zijn.

### DOCUMENTEN OVER DE NORMERING

- NFT 30-608: schilderplamuren voor binnen- en/of buitenwerken.
- NFT 36-005 : eigenschappen van schildersproducten.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : schilderwerken aan gebouwen.

### HYGIËNE EN VEILIGHEID

- VB beschikbaar op [quickfds.com](http://quickfds.com) of [toupret.com](http://toupret.com)
- Het dragen van een stofmasker tijdens het schuren wordt aangeraden.
- Het dragen van handschoenen en veiligheidsbril bij gebruik wordt aangeraden.
- De milieuverklaring is gedeponeerd op [www.declaration-environnementale.gouv.fr](http://www.declaration-environnementale.gouv.fr) en is beschikbaar op [www.inies.fr](http://www.inies.fr).
- Breng productresten en de verpakking naar een afvalbrengpunt.
- De informatie op de technische fiche, en in het bijzonder de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het gebruik van het product, worden te goeder trouw verstrekt en zijn gebaseerd op de kennis en ervaring van het bedrijf TOUPRET. Het product moet worden gebruikt volgens de regels van de kunst en volgens onze aanbevelingen.
- De informatie wordt gegeven voor toepassingen uitgevoerd bij 20°C, 50% vochtigheid en op normaal absorberende ondergronden.
- De tijden worden als indicatie gegeven en zijn afhankelijk van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte en de omgevingsomstandigheden.



Informatie over het emissieniveau van vluchtige stoffen in de binnenlucht, met een risico van inhalatiotoxiciteit, op een klasseschaal variërend van A+ (zeer lage emissies) tot C