

ZEWNĘTRZNA SZPACHLA NAPRAWCZA

DO UBYTKÓW, PĘKNIĘĆ I SZCZELIN
O KAŻDYM ROZMIARZE



- DO ODBUDOWY ELEMENTÓW FASAD BEZ DESKOWANIA
- MOŻNA NAKŁADAĆ NA PODŁOŻA SUCHE I WILGOTNE
- DOSKONAŁA PRZYCZEPNOŚĆ
- MOŻE BYĆ MALOWANA LUB POZOSTAWIONA W STANIE SUROWYM

OPAKOWANIE

- Pudełko 1,5 kg.

ZALECENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie stosować w temperaturze poniżej 5°C i powyżej 35°C.
- Nie stosować na gips, płyty gipsowo-kartonowe, drewno, tapetę i podłoża malowane.
- Przygotowana masa może być używana przez około 30–40 minut.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, na twardych, suchych, czystych i przyczepnych powierzchniach.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY + ZAGADNIENIA PRAWNE

- Podczas szlifowania zaleca się stosowanie maski ochronnej.
- Podczas nakładania produktu zaleca się noszenie rękawic ochronnych.
- Zawartość / pojemnik dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych.
- Wszystkie dane są ważne w normalnych warunkach użytkowania, w temperaturze otoczenia 20°C i przy wilgotności 50%.
- Informacje w karcie technicznej, a w szczególności zalecenia dotyczące aplikacji i końcowego stosowania produktów TOUPRET, są dostarczane w dobrej wierze i oparte są o wiedzę i doświadczenie firmy TOUPRET.
- Produkt winien być stosowany zgodnie z zasadami sztuki.
- Podany czas schnięcia, nakładania drugiej warstwy i malowania ma charakter orientacyjny oraz zależy od powierzchni, nałożonej grubości, temperatury i wilgotności.

- **NIEBEZPIECZEŃSTWO:**
Zawiera cement. Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Powoduje poważne uszkodzenia oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Chronić przed dziećmi.

UFI: VRMV-5KM3-MRHW-MSAR

PODŁOŻA

- Do stosowania na zewnątrz, do odbudowy narożników i innych elementów bez konieczności deskowania. Można nakładać na cement, zaprawę murarską, tynk cementowy, beton, cegłę, kamień.

WYKOŃCZENIE

- Wszystkie rodzaje farb zewnętrznych, organicznych, wodoodpornych.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I TECHNICZNE

- Przygotowanie: 1 miarka wody na 2,5 miarki proszku.
- Grubość nakładania: bez limitu.
- Zużycie: 1,2 kg proszku zajmuje objętość 1 l.
- Czas gotowości do pracy: 30 min.
- Czas schnięcia: 2 godz.
- Barwa: szara.
- Przyczepność do powłoki/podłoża (EN 16-566): > 0,5 MPa.

SPOSÓB UŻYCIA I PRZECHOWYWANIE

- Nakładać za pomocą szpachelki i wilgotnej gąbki.
- Narzędzia wyczyścić wodą lub poczekać, aż produkt wyschnie, a następnie zeskrobać.
- Przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, zabezpieczonym przed wilgocią.
- Data przydatności produktu: patrz data na opakowaniu.

