

SABLÉ

TOUPRET
— DÉCORATION —

*Enduit décoratif à teinter en machine
pour un décor nuancé à la fois mat et satiné*



- ▶ Application en une passe au spalter
- ▶ Facilité de mise en œuvre
- ▶ Sans odeur



USAGE

Enduit décoratif intérieur, en pâte, pour application manuelle.

SUPPORTS

SABLÉ s'applique sur supports neufs ou à rénover, bruts ou peints :

- ▶ Plâtre et dérivés
- ▶ Carreaux de plâtre
- ▶ Plaques de plâtre à épiderme cartonné
- ▶ Tous types d'enduits

RECOUVREMENT

Pour renforcer la protection du décor contre l'eau et les salissures, **SABLÉ** est recouvrable par la **PROTECTION DE SURFACE TOUPRET**, après séchage complet. **SABLÉ** est non lessivable.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET TECHNIQUES

SABLÉ : enduit décoratif intérieur en pâte à base de résine en dispersion, sable, charges minérales.

- ▶ Caractérisation (NFT36-005) : Famille III, classe 2
- ▶ Densité : Environ 1,5
- ▶ Consommation : 250 à 300 g/m²
- ▶ Séchage : 4 heures
- ▶ Couleur : à teinter en machine
- ▶ Couleur au séchage : L'enduit décoratif **SABLÉ** fonce légèrement en séchant. L'intensité de la teinte dépend de l'épaisseur déposée. Les zones plus chargées seront les plus foncées.
- ▶ Adhérence enduit/support (EN 16-566) : >0,5 MPa
- ▶ COV : Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/I) : 200 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/l.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- ▶ Matériel de mise en œuvre : spalter 100 – 150 mm.
- ▶ Nettoyage des outils : à l'eau.
- ▶ Conservation de l'enduit : produit garanti un an dans son emballage d'origine fermé stocké à l'abri du gel et de la chaleur.

CONDITIONNEMENTS

- ▶ Seau de 5 kg – 16 à 20 m²/seau

RECOMMANDATIONS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- ▶ Le décor obtenu dépendant de la main de l'apporteur, ainsi que de l'éclairage, il est important de réaliser une surface témoin avant de démarrer le chantier.
- ▶ L'enduit, de par sa composition, est transparent. Il reste donc sensible aux défauts de surface et nécessite que le support ait une absorption régulière pour éviter toute apparition de spectres (bandes de plaques de plâtre, joints de carreaux de plâtre, joints de blocs de béton cellulaire...).
- ▶ En cas de coulures ou projection de **SABLÉ** sur le mur, les éliminer immédiatement à l'éponge humide pour éviter tous spectres.

- ▶ Utilisez sur un même chantier des lots teintés en machines identiques et contrôlés.
- ▶ Protéger les cueillies, angles et plinthes à l'aide d'un ruban de masquage large.
- ▶ Il est recommandé d'appliquer le produit par faces de murs opposés pour une gestion facilitée des angles.
- ▶ Pour les locaux collectifs, l'application de la **PROTECTION DE SURFACE** est obligatoire.
- ▶ Progresser par zones de 0,5m² aléatoires et successives pour éviter toute reprise, et conserver une zone non sablée au niveau de la reprise.
- ▶ Ne pas réchampir pour éviter les surcharges.
- ▶ Recouvrement : Peut être recouvert par tous types d'enduits de peinture et/ou toutes peintures acryliques ou solvantées après impression.
- ▶ Pour conserver la bonne répartition du sable, mélanger avant d'appliquer et remuer régulièrement le produit.
- ▶ Appliquer l'enduit au spalter par touches espacées en les balayant de manière à obtenir des zones plus ou moins chargées en sable. Puis, adoucir le décor au spalter.
- ▶ **SABLÉ** ne doit pas être exposé à des projections directes d'eau. Il est non lessivable.

PRÉPARATION DES FONDS

- ▶ Conformément à la norme professionnelle NFP 74-201-1 (DTU 59.1) : les supports doivent être propres, secs, sains, durs et cohésifs. Ne pas appliquer à une température ambiante inférieure à 8°C ou supérieure à 35°C, ni à une humidité ambiante supérieure à 70 %.
- ▶ Ne pas appliquer sur des fonds dont l'humidité est supérieure à 5 %.
- ▶ La **SOUS-COUCHE D'APPRÊT** ne remplace pas la peinture d'impression.

DOCUMENTS NORMATIFS À CONSULTER

- ▶ EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.
- ▶ NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.
- ▶ DTU 59.1 (NFP 74-201) : travaux de peinture des bâtiments.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- ▶ Apporter les résidus et l'emballage à la déchetterie.
- ▶ Le port de gants est conseillé pendant l'application.
- ▶ FDS disponible sur www.quickfds.com ou toupret.com.
- ▶ La déclaration environnementale a été déposée sur le site www.declaration-environnementale.gouv.fr et elle est consultable sur le site www.inies.fr

Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale **SABLÉ** sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société TOUPRET. Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art et suivant nos recommandations. Les informations sont données pour des applications réalisées à 20°C, 50% d'hygrométrie et sur des supports normalement absorbants. Les temps sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

MODE OPÉRATOIRE

ÉTAPE

1



SOUS-COUCHE D'APPRÊT

Application conformément aux règles professionnelles en vigueur. Les supports doivent être préalablement imprimés. L'enduit décoratif **SABLÉ** s'applique obligatoirement sur la **SOUS-COUCHE D'APPRÊT TOUPRET**, déposée au rouleau 10 mm, en une couche régulière croisée.

Seau de 4 kg. 150 à 200 g / m². 20 à 25 m² / seau. Séchage: 12 h.

ÉTAPE

2



ENDUIT DÉCORATIF SABLÉ 20 COULEURS À TEINTER EN MACHINE

Remuer régulièrement le produit. Appliquer l'enduit au spalter par touches espacées en les balayant de manière à obtenir des zones plus ou moins chargées en sable. Puis, adoucir le décor au spalter. Les zones peu ou non sablées, d'aspect satiné après séchage, apporteront le caractère moiré du décor. Ne pas réchampir, mais protéger les angles et les plinthes au ruban adhésif de masquage. L'intensité de la teinte dépend de l'épaisseur déposée.

Prêt à l'emploi: seau de 5 kg. 250 à 300 g / m². Seau de 16 à 20 m².
Séchage: 4 h.

ÉTAPE

3



PROTECTION DE SURFACE

Pour renforcer la protection du décor contre l'eau et les salissures, appliquer la **PROTECTION DE SURFACE TOUPRET** au rouleau 10 mm ou à la brosse, après séchage complet. Ne modifie pas la couleur ni l'aspect moiré mat et satiné du décor.

Seau de 2,5 L. 0,100 L / m². 25 m² / seau. Séchage: 24 h.

ÉTAPE

4



INFORMATIONS TECHNIQUES

		CONDITIONNEMENT	CONSOMMATION MOYENNE*	SÉCHAGE À 20°C ET 50% HR	NETTOYAGE DES OUTILS
1.	SOUS-COUCHE D'APPRÊT	Seau de 4 kg	150 à 200 g/m ² 20 à 25 m ² / seau	12 h	À l'eau
2.	ENDUIT DÉCORATIF SABLÉ	Seau de 5 kg	Env. 250 g/m ² 20 m ² / seau de 5 kg	4 h	À l'eau
3.	PROTECTION DE SURFACE	Seau de 2,5 L	0,100 L/m ² 25 m ² / seau	24 h	Au white spirit

* selon absorption du support et mode d'application

Les temps de séchage sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.